

**BETOLUX Padlófesték
(BETOLUX Floor Paint)**

- fa –és beton padlókra
- fényes bevonat

TERMÉKTÍPUS:

Uretánalkid festék beltéri beton –és fapadló felületekre. Alkalmas új és korábban alkid, epoxi festékkel, vagy epoxi lakkal kezelt padlófelületekre.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Lakóházak, kereskedelmi egységek és raktárak beltéri beton –és fa padlóinak és lépcsőinek a festése. Megfelel a könnyű mechanikai és vegyi terhelésnek kitett beltéri beton –és fa padlók festésére.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

A és C

Színek:

Tikkurila Floor Colour Card (Padló Színekártya) szerint, a Tikkurila Symphony színekártya legtöbb árnyalata fényes

Fényességi fokozat:**Fedőképesség:**beton padlók: 7-9 m²/liter/réteg,
fa padlók: 9-11 m²/liter/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

0,9 l, 2,7 l, 9 l

Hígítás:

1050-es lakkbenzinnel

Felhordási mód:

ecset, henger, szórás

Száradási idők:**(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)**porszáraz 3-4 óra múlva,
átfesthető kb. egy nap múlva**Moshatóság:****Kémiai ellenállás:**jó, az általános tisztítószerrel tisztítható (SFS 3755)
Jól tűri a különböző olajokat és zsírokat, a lakkbenzint és a denaturált szeszt, de nem tűri az erős oldószereket, mint pl. a hígítókat.**Hőtűrés:**

120°C, a világos árnyalatok a magas hőmérséklet hatására besárgulhatnak (SFS 3757)

Szárazanyag-tartalom:	kb. 50%
Sűrűség:	kb. 1,0- 1,2kg/l (ISO 2811)
Tárolás:	Tűri a hidegben való tárolást.
Termék kódja:	270 6001/6003

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A friss beton felületeket legalább 4 hét száradási és kikeményedési idő után lehet lefesteni. A festendő felület legyen kiszáradt, tiszta. A levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Festetlen felületek:

Betonpadlók: Távolítsa el a laza cementrétegeket csiszológéppel, majd távolítsa el a csiszolás során keletkezett port.

Fapadlók: Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések.

Korábban festett felületek:

Mossa le a felületet Maalipesu-val, gondosan öblítse le vízzel, majd hagyja megszáradni. Távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket, majd csiszolja meg a felületet. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

2) FELHORDÁS:

Első kezelés:

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a festéket ecsettel, hengerrel, vagy szórással 2 rétegben. Az első réteghez hígítsa a festéket 20-30%-ban 1050-es lakkbenzinnel. A második réteg felhordása előtt hagyjon legalább 24 óra száradási időt, s azután hordja fel az enyhén hígított, vagy hígítatlan festéket.

Csúszásmentesítés:

A csúszósság enyhítése érdekében a Betoluxot Non-Slip Agent csúszásmentesítő adalékanyaggal lehet elkeverni (0,33l por 10 liter hígítatlan festékhez adva). A két anyag kézzel való elkeverése megfelelő. Hordjon fel két fedőréteget a csúszásmentesített festékből. Használja a csúszásmentesített Betoluxot a felület teljes egészén, vagy a korábban festőszalaggal kitakart részeken. A csúszásmentesített festék megfelel a lépcsőfokok széleire is.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-es lakkbenzinnel, vagy Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést, tartósságot és kémiai ellenállást kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő ne tisztítsa a festett felületet.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, egy kefével, szivaccsal, törlőruhával, vagy felmosó moppal.

FELÚJÍTÁS:

A Betolux-szal festett felületeket Betolux-szal, vagy a Betolux Akva (vízhígítású) padlófestékkel lehet felújítani. Kövesse a korábban festett felületekre vonatkozó utasításokat.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): cat. A/i 500 g/l (2010)

A termék max. 500g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Kismértékben tűzveszélyes. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Gyermek kezébe nem kerülhet. Etil-metil-ketoximot és kobalt vegyületet tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu