

PARKETTI ÄSSÄ 80 – PADLÓLAKK GYORSAN SZÁRADÓ LAKK



- * környezetbarát receptúra
- * csiszolt beltéri fafelületek alapozó-, fedő- és felújító lakkozására
- * korábban festett fapadlók felújító lakkozására

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású poliuretán-akrilát padlólakk beltéri felületekre.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Parketták és deszkapadlók, valamint enyhe mechanikai és vegyi igénybevételnek kitett beltéri fa felületek lakkozása. Alkalmas csiszolt beltéri fafelületek alapozó-, fedő- és felújító lakkozására. Alkalmas korábban festett fapadlók felújító lakkozására. Festés előtt végezzen tesztfestést kis felületen.

MŰSZAKI ADATOK:

Színek:	Nem színezhető.
Fényességi fokozat:	Fényes
Fedőképesség:	Ecset: 7 – 10 m ² /l/réteg. Filc spatula: 10 – 12 m ² /l/réteg. Acél spatula: 20 – 25 m ² /l/réteg A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
Kiszerezések:	1 l; 5 l; 10 l
Felhordási mód:	Spatula vagy ecset.
Száradási idők: (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)	A rétegek közötti száradási időt lást a felhordási utasításoknál. Használatba vehető az utolsó réteg felhordása után 12 órával. Az első két hétben kerülje a felület intenzív terhelését. Az első hét alatt ne helyezzen olyan tárgyakat (pl. szőnyeget) a padlóra, amelyek gátolhatják a teljes száradást.
Szárazanyag-tartalom (%):	kb. 30
Sűrűség:	1,0 kg/l (ISO 2811)
Kémiai ellenállás:	Túri pl. a lakkbenzinnel való letörlést, de nem túri a hígítókat.
Moshatóság:	Nagyon jó, általános tisztítószerrel mosható (SFS 3755)
Tárolás:	Fagytól védendő.

A főnti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleírásón jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001-es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz és tiszta, portól, zsíros, olajos és egyéb szennyeződésektől mentes. A levegő és a festendő felület hőmérséklete legyen legalább +15°C, a levegő relatív páratartalma pedig 30 - 80% között. Szükség esetén a termék vízzel hígítható.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Csiszolja meg a felületet szálhosszanti irányban (100-as vagy 120-as csiszolópapírral). Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

ALAPOZÓ LAKKOZÁS:

Csiszolt, kezeletlen fafelületek:

Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Öntse a lakkot a padlóra, majd terítse el a felületen szálhosszanti irányban haladva, rozsdamentes acél lehúzóval. Hagyjon kb. 1 órányi száradási időt, majd ezt követően, szükség esetén csiszolja mattrá a felületet (150-es csiszolópapír használata javasolt). Óvatosan porszívózza fel a keletkezett port. Hordjon fel további 1-2 réteg padlólakkot. Két réteg között hagyjon 30-60 percnyi száradási időt.

Iparilag kezelt fapadlók vagy korábban festett/lakkozott fapadlók:

Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Távolítsa el a padlóról a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések. Az erősen megviselt állapotú fafelületeket csiszolja le a csupasz fáig, majd hordja fel a lakkot kezeletlen fafelületek lakkozására vonatkozó utasítások szerint. Csiszolja a felületet mattrá csiszológéppel (120-as vagy 150-es csiszolópapír használata javasolt). Óvatosan porszívózza fel a keletkezett port, majd törölje át a felületet nedves, szőszmentes, puha törülközővel. Korábban festett/lakkozott felületek esetén végezzen minden esetben tesztlakkozást kis felületen. Hordja fel a Parketti-Ässä Padlólakkot 2-3 rétegben (flotex vagy mohair spatula használata esetén) vagy 1-2 rétegben (henger használata esetén).

Figyelem! A fényes lakk felhordása esetén henger használata nem javasolt!

Felhordás előtt végezzen próbálakkozást a felület egy kis részén, hogy meggyőződhessen a lakk megfelelőségéről az adott felületen.

Egyenetlen fapadlók:

Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Egyenetlen fapadlók lakkozására leginkább ecsettel való felhordás javasolt. Hordjon fel egy első vékony réteg lakkot, majd hagyjon legalább 1 óra száradási időt. Végezze a felhordást lemezenként, szálirányban.

Hordja fel a lakkot egyenetlesen és kerülje a körkörös, dörzsölő mozdulatokat. Csiszolja meg a felületet, majd távolítsa el a keletkezett port. Hordja fel a második réteg lakkot, majd hagyjon kb. 3 órányi száradási időt. A harmadik réteget hordja fel vastagon.

Miután az alapozó lakk megszáradt, hordjon fel 2-3 réteg fedőlakkot flotex-szel, vagy mohair spatulával. Felhordás előtt és közben is időnként keverje el a lakkot.

FEDŐLAKKOZÁS

Alapozó lakkozás csiszolt fapadlókon:

Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Öntse a lakkot a padlóra, majd terítse el a felületen szálhosszanti irányban haladva, rozsdamentes acél lehúzóval. Hagyjon kb. 1 órányi száradási időt, majd ezt követően, szükség esetén csiszolja mattrá a felületet (150-es csiszolópapír használata javasolt). Óvatosan porszívózza fel a keletkezett port. Hordjon fel további 1-2 réteg padlólakkot. Két réteg között hagyjon 30-60 percnyi száradási időt.

Fedőlakkozás pácolt vagy lakkozott fapadlókon:

Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Flotex vagy mohair spatula esetén hordja fel a padlólakkot 2-3 rétegben, henger használata esetén pedig 1-2 rétegben.

Felújító lakkozás: Gyárilag lakkozott vagy korábban lakkozott/festett parketta és fapadlók:
Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Tisztítsa meg a fafelületet minden zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződésektől. Az erősen kopott felületeket csiszolja vissza a csupasz fáig, majd végezze a felhordást a fent említett utasítások alapján. Csiszolja a felületet matta padlócsiszolóval (1-2 vagy 120-as csiszolópapír használata javasolt). Óvatosan porszívózza fel a keletkezett port, majd törölje át a felületet nedves, szőszmentes, puha törülőkendővel. Lakkozás előtt végezzen tesztfestést kis felületen. Flotex vagy mohair spatula esetén hordja fel a padlólakkot 2-3 rétegben, henger használata esetén pedig 1-2 rétegben.

Egyenetlen padlók:

Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Hordja fel a Parketti-Ässä Padlólakkot ecsettel. Elsőként hordjon fel egy vékony réteg lakkot, majd hagyjon 1 órányi száradási időt. Haladjon pár lemezzel egyszerre, szálhosszanti irányban való felhordással. Végezze a felhordást lassan, óvatosan, és kerülje a körkörös, dörzsölő mozdulatokat. Csiszolja meg a felületet, majd távolítsa el a keletkezett port. Hordjon fel egy második réteg lakkot, majd hagyjon kb. 3 óra száradási időt. A harmadik réteget hordja fel vastagon.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A kissé beszáradt festék eltávolítása Pensselipesu tisztítószerrel javasolt.

FELÜLET KARBANTARTÁSA:

A kezelt felületek kb. 1 héttel a felhordást követően érik el a végső kikeményedést és tartósságot. Ebben az időszakban kezelje óvatosan a felületet.

Tisztítás szükségessége esetén használjon puha keféet, nedves törülőkendőt vagy felmosót. A szennyezett felületeket tisztítsa semleges (pH 6-8) tisztítószer vizes oldatával.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS (EC 1272/2008):

Gyermekek kezébe nem kerülhet. A terméket ne öntse lefolyókba, vízrendszerekbe vagy a talajra.

EC 1272/2008: Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont (BIT). Allergiás reakciót válthat ki. Felhordás alatt viseljen védőkesztyűt.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070

info.hu@dejmarkgroup.com, www.dejmark.hu