

VALTTI PLUS KESTO FAVÉDŐ LAZÚR (VALTTI PLUS KESTO WOOD STAIN)



- * kiváló tartósság
- * UV-ellenálló, víztaszító bevonatot képez
- * védelmet nyújt időjárási hatások, nedvesség és nap-sütés okozta károk ellen

TERMÉKTÍPUS:

Kiváló tartósságú, módosított akril kötőanyag alapú kültéri favédő lazúr. UV hatásnak jól ellenálló bevonatot képez. Félmatt, víztaszító védőbevonatot képez a kezelt felületen. Védi a fát az időjárási hatások, a nedvesség és a napfény okozta károk ellen.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Kültéri laminált, fűrészelt és gyalult fa felületek, valamint impregnált fa és hőkezelt fa felületek festésére, a felhordási utasítások betartása mellett.

Faburkolatok, laminált rönk felületek, kerítések, kültéri ablakkeretek és ajtók festésére. Alkalmas kezeletlen fa felületek, vagy korábban áttetsző fakezelő termékkel borított felületek kezelésére.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:	EP
Színek:	Valtti színkártyák alapján színezhető. A végső színhatás csak száradás után látható.
Fényességi fokozat:	Félmatt
Fedőképesség:	Fűrészelt fa: 4 – 8 m ² /l/réteg Gyalult fa és rönkfelületek: 8 – 12 m ² /l/réteg
Kiszerezések:	0,9 l; 2,7 l; 9 l
Hígítás:	Vízzel
Felhordási mód:	Ecset
Száradási idők: (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)	Érintésszáraz: 2 – 4 óra múlva Átfesthető: 24 óra elteltével
Sűrűség:	kb. 1,0 kg/l, ISO 2811
Szárazanyag-tartalom	Kb. 33%, a választott színtől függően.
Szavatossági idő:	36 hónap, eredeti, gyárilag lezárt kannában tárolva.

Tárolás

Fagytól védendő! Használat után zárja vissza gondosan a felbontott kannát. Felbontás után a kanna tartalma hosszú ideig nem tárolható. Mivel a kannában maradt termék tulajdonságai megváltozhatnak, a felbontott kannák tartalmát javasolt ugyanabban a festési időnyben felhasználni.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz és tiszta, a kezelni kívánt fa nedvességtartalma legyen 20% alatt. A levegő, a felület és a lazúr hőmérséklete legyen +5°C fölött, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt. Optimális felhordási körülmények: száraz, szélmentes, felhős idő, hőmérséklet +10°C és +20°C között.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Festetlen felületek:

Távolítson el a felületről minden szennyeződést, port és laza, leváló rostokat acél- vagy súroló kefével. A penészes részeket mossa le Tikkurila Homeenpoisto penészgátlóval, vagy Tehopesu Super Clean tisztítószerrel, a használati utasítások betartása mellett. Alapozza a fa felületeket az építkezési folyamat minél korábbi szakaszában Valtti Guard Plus alapozóval. Alapozás alatt védje takarással a közelben lévő növényeket.

Korábban festett felületek:

Távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket, illetve az elszürkült fát kaparóval és/vagy acélkefével. Tisztítsa meg a felületet, majd mossa le Tikkurila Homeenpoisto penészgátlóval vagy Tehopesu Super Clean tisztítószerrel. A csupasz fa felületeket alapozza Valtti Guard Plus alapozóval. Amennyiben a felületen fényes bevonat képződik, érdesítse a felületet csiszolással.

FELHORDÁS:

Színezés után, a lehetséges színeltérések elkerülése végett biztosítson elegendő, ugyanazon gyártási számmal jelzett festéket, melyet keverjen össze egy nagy edényben. Használat előtt és alatt, keverje fel alaposan a festéket.

Az átfedések elkerülése végett, hordja fel a terméket egyenletes rétegben a deszkázat teljes hosszában egyszerre. A termék gyorsan szárad. Hordja fel bőségesen a bútú részekre. Frissen alapozott fa felületekre hordja fel 2 rétegben, felújító festés esetén pedig alkalmazza 1-2 rétegben, a korábbi kezelés állapotától és minőségétől függően. A korábban beszívódó, filmréteget nem képező anyaggal kezelt fa felületeket javasolt 2 réteg Valtti Plus Kesto favédő lazúrral kezelni. A kezelt fa felületet ellenőrizze rendszeresen, és alkalmazzon felújító festést azonnal, ahogy a felület kopás nyomait mutatja. A felújító festés gyakorisága függ a fafelület elhelyezésétől, és az időjárási hatásoktól.

FESTETT FELÜLET KARBANTARTÁSA:

A termék kb. 4 hét elteltével éri el a végső keménységet, ezért ebben az időszakban kezelje óvatosan.

Amennyiben röviddel a kezelés után a felület tisztítást igényelne, használjon puha kefét, felmosót vagy nedves törlőruhát. Egy hónap elteltével a felület Huoltipesu tisztítószer vízel oldatával is tisztítható (1 rész Huoltipesu és 10 rész víz). A foltokat és makacs szennyeződéseket távolítsa el Huoltipesu és víz 1:1 arányú oldatával. Ezt követően öblítse le alaposan a felületet, majd hagyja azt megszáradni.



FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

A festőszerszámokat mossa le szappanos vagy tisztítószeres vízzel, majd öblítse le alaposan tiszta vízzel. A már megszáradt, megkeményedett terméket távolítsa el Tikkurila Pensselipesu szerszámtisztító folyadékkal.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória):

A/e, 130 g/l (2010)

A termék maximum 130 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on, 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] reakció tömege (3: 1), 2-oktil-2H-izotiazol-3-ont és 3-jód-2-propinil-butil-karbamát. Allergiás reakciót válthat ki. Viseljen védőkesztyűt. Gyermek kezébe nem kerülhet. További tájékoztatást lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap a Dejmark Kft-től igényelhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

Kerülje a termék lefolyóba, vízrendszerbe és talajba jutását. A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre, az üres dobozokat szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkgyűjtőbe kell szállítani. Részletes tájékoztatást a lerakóhelyekről a helyi önkormányzatnál kaphat.

ser010919/ akk201015 // hsa29092015

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070

info.hu@dejmark.com, www.dejmark.hu