

EVERAL AQUA akril zománcfesték (EVERAL AQUA SEMI MATT [40])



- * tartós felületet képez
- * megfelel fára és fémre
- * kültéri és beltéri felhasználás
- * közel 13 000 szín

TERMÉKTÍPUS:

Újgenerációs, vízhígítású, félmatt, univerzális akril zománcfesték, melyet kiváló tartósság jellemez. Közel 13 000 színre színezhető. Alkalmos beltéri és kültéri használatra, fa és faforgácslap felületekre, előzőleg alapozóval kezelt fém felületekre, valamint beltéri vakolt felületeket borító lambériákra. Mechanikai sérülésnek ellenálló felületet képez, mely nem sárgul, és tartós védelmet nyújt az időjárási viszontagságokkal szemben.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Bútorok, ajtók, ablakkeretek, fűtőtestek, kertibútorok, beltéri lambériák, stb. festése. Megfelelő felületelőkészítést követően a termék alkalmas acél, horganyzott acél, saválló acél, alumínium, réz, műanyag, üveg, kerámia, stb. felületek festésére. A festék megfelel korábban alkid festékekkel kezelt felületekre is. Fémtetők és -homlokzatok festésére nem alkalmas.

Tulajdonságok és előnyök:

TARTÓS FELÜLETET KÉPEZ:

- o UV sugárzással és időjárási viszontagságokkal szembeni ellenállás
- o mechanikai sérülésekkel szembeni ellenállás
- o hőálló – a zománcfesték többek között radiátorok festésére is alkalmas
- o karcálló, mosásnak és tisztítószeres hatásának ellenáll

TETSZETŐS VÉGEREDMÉNY:

- o nem sárgul
- o fényességi fokozatát megőrzi
- o kiváló fedőképesség
- o elérhető színek széles választéka: közel 13 000 szín

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK:

- o a Lengyel Allergológiai Társaság ajánlásával*
- o felhordás alatt semleges szagot áraszt

KÖLTSÉGGÍMÉLŐ, KÉNYELMES VÁLASZTÁS:

- o gyors száradás
- o kiváló terület és tapadás
- o csepegésmentes, nem fröccsen

*A Lengyel Allergológiai Társaság ajánlása a termék teljes száradása és a festett helyiség alapos szellőztetése utáni időszakra vonatkozik.

A Tikkurila Polska S.A. szavatolja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a főnti tájékoztatást a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért. A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termék leírás tartalmát. A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:	A és C. Figyelem: a végső fényességi fokozatra hatással lehet a választott szín intenzitása és a felhordott réteg vastagsága.
Színek:	Fehér és színezhető bázis. A Tikkurila Symphony színekártya, az NCS és RAL színekártyák színei szerint színezhető.
Fényességi fokozat:	Félmatt [40]
Fedőképesség:	akár 14 m ² /l/réteg A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
Kiszerezések:	0,45 l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l
Hígítás:	Vízzel
Felhordási mód:	Ecset, henger, szórás. Hagyományos szórás: - nyomás: 3 – 4 bar - szórófej mérete: 1.4 – 1.8 mm - hígítás: 20 – 40% (térfogat%) Airless szórás: - nyomás: 140 – 160 bar - szórófej mérete: 0,009" – 0,013" - hígítás: 0 – 5% (térfogat%) Segédlevegős airless szórás: - nyomás: 80 – 120 bar - szórófej mérete: 0,009" – 0,011" - hígítás: 0 – 5% (térfogat%) - porlasztási nyomás: 1 -2 bar
Száradási idők: (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)	Porszáraz: 1 óra múlva
Szárazanyag-tartalom:	Átfesthető: legalább 4 óra elteltével Teljes kikeményedés: 2 – 3 nap múlva A-bázis: kb. 35% (térfogat%) C-bázis: kb. 33% (térfogat%)
Sűrűség:	A-bázis: kb. 1,2 kg/l C-bázis: kb. 1,05 kg/l
Időjárési hatásokkal szembeni ellenállás:	Nagyon jó
Hőállóság:	Max. +100°C. A magasabb hőmérsékletek sárgulást okozhatnak (PN-EN ISO 3248:2001).
Fertőtlenítőszerrel szembeni ellenállás:	Nagyon jó (PN-EN ISO 2812:2012).
Tárolás:	+5°C és +25°C között, jól lezárt kannában/dobozban. Szár, jól szellőztetett helyen tárolandó. Fagytól védendő.

A Tikkurila Polska S.A. szavatolja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a főnti tájékoztatást a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért. A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termék leírás tartalmát. A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz. A levegő hőmérséklete legyen +8°C és +25°C között, a levegő páratartalma pedig 80% alatt. A felület hőmérséklete legyen legalább 3°C-kal a harmatpont fölött. A gyártó nem vonható felelősségre az utasítások be nem tartásából származó gyenge minőségért.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Tisztítsa meg a felületet alaposan, távolítsa el a port, a zsíros és olajos szennyeződéseket. A korábban festett felületeket mossa la Maalipesu tisztítószerrel, majd öblítse le a felületet bő vízzel, és hagyja megszáradni. Távolítsa el a régi, leváló festékrétegeket. A fényes részeket érdesítse, majd portalanítsa. Szükség esetén egyenlítse ki a felületi sérüléseket megfelelő töltőanyaggal, majd csiszolja és portalanítsa a javított felületet. Megfelelő alapozó festékek: Tikkurila Rostex Super Akva, Tikkurila Otex Akva Tapadó Alapozó. A lealapozott vagy Tikkurila Valtti Guard impregnálóval kezelt felületekre hordja fel a fedőfestéket 24 órával az utolsó réteg felhordása után.

Fa felületek:

Az új, beltéri fa és faalapú felületeket alapozza Tikkurila Everal Aqua Primer alapozóval. Az erősen nedvszívó felületeket alapozó az alapozó festékkel 5 – 10%-ban hígított változatával, majd csiszolja le a felületet. Szükség esetén, hordjon fel egy második réteg, hígítatlan Tikkurila Everal Aqua Primer alapozót. A csomókat és a sárgulásra hajlamos, magas gyanta tartalmú fa felületeket kezelje Tikkurila Multistop csomóköti szerrel, a használati utasítások betartása mellett, csak ezután hordja fel a zománcfestéket. A kültéri fa felületeket alapozza Tikkurila Valtti Guard alapozóval.

Fém felületek:

A beltéri és kültéri fém felületeket alapozza Tikkurila Rostex Super Akva alapozóval. Száraz beltéri helyiségekben, ahol a korróziógátlás nem követelmény, a zománcfesték alapozó nélkül is alkalmazható. Az alapozó használata javítja a tapadást, és a végeredmény vizuális hatását.

Beltéri, ásványi eredetű felületek:

A festendő felület legyen tiszta és száraz, minden zsíros és olajos szennyeződéstől, leváló részecskéktől mentes. Alapozza a felületet Tikkurila Optiva Primer alapozóval, majd hordja fel a zománcfestéket két rétegben.

Egyéb felületek:

Az alumínium, réz, fa, műanyag, üveg és kerámia felületeket érdesítse, majd alapozza Tikkurila Otex Akva Tapadó Alapozóval. Csak ezt követően hordja fel a zománcfestéket.

Korábban festett felületek:

Mossa le a felületet megfelelő tisztítószerrel, mely a tapadást gátló szennyeződések eltávolítására alkalmas. Öblítse le alaposan a felületet és hagyja megszáradni. A fényes felületeket mattítsa érdesítéssel. Szükség esetén egyenlítse ki a felületet megfelelő glettel, és száradás után csiszolja át a felületet.

Figyelem: Festés előtt tesztelje kis felületen a zománcfesték tapadását a korábbi bevonaton. Csak kielégítő eredményt követően alkalmazza a terméket.

FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje fel a festéket. Hordjon fel egy-két réteg festéket ecsettel, hengerrel, vagy szórással. Ha szükséges, hígítsa a festéket max. 5%-ban vízzel. ANZA festőszerszámok használata javasolt.

A Tikkurila Polska S.A. szavatolja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a főnti tájékoztatást a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért. A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termék leírás tartalmát. A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.



FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória):

A/d, 130 g/l (2010)

A/b, 100 g/l (2010)

A termék kevesebb, mint 100 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Felhordás alatt viseljen védőruházatot és védőkesztyűt. Tartalmaz: 2-benzizotiazol-3(2H)-on.

Allergiás reakciót válthat ki. Festés után a helyiséget jól szellőztesse át, amíg a kellemetlen szag megszűnik. Ezután veheti használatba a helyiséget.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap a Dejmark Kft-től igényelhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a festékmaradványokat tartalmazó kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani. Részletes tájékoztatást a lerakóhelyekről a helyi illetékes hatóságoktól kaphat.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070

info.hu@dejmark.com, www.dejmark.hu

A Tikkurila Polska S.A. szavatolja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti tájékoztatást a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért. A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termék leírás tartalmát. A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.