

**EMPIRE bútorfesték
(EMPIRE furniture paint)**

- * félmatt zománCFesték
- * sokezer színre keverhető
- * tixotróp (csepegésmentes)

TERMÉKTÍPUS:

Félmatt, tixotróp alkid zománCFesték beltéri bútorok festésére. Könnyen használható: nem csöpög el és jó önterülő képességgel rendelkezik, ecsettel is könnyen felhordható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Beltéri fa, faforgácslemez, farostlemez, stb. felületek festése.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:	A és C
Színek:	A Beltéri bútor színekártya és a Tikkurila Symphony színekártya szerint.
Fényességi fokozat:	félmatt
Fedőképesség:	10-12 m ² /l A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
Kiszerezések:	0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Hígítás:	1050-es lakkbenzinnel, 1032-es hígítóval
Felhordási mód:	ecset, szórás
Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	porszáraz 3 óra múlva, átfesthető kb. egy nap múlva
Moshatóság: Kémiai ellenállás:	jó, az általános tisztítószerrel tisztítható (SFS 3755) tűri a növényi olajokat és állati zsíradékokat, a kenőolajokat –és zsírokat, a terpentint, a lakkbenzint és háztartási szeszt, de nem tűri pl. a nitro bázisú hígítót
Szárazanyag-tartalom:	50 %, a fehér bázisra vonatkoztatva
Sűrűség:	1,2kg/l, a fehér bázisra vonatkoztatva (ISO 2811)
Tárolás:	Tűri a hidegben való tárolást. A rosszul lezárt, vagy sérült kanna hosszú ideig nem tartható el.
Termék kódja:	550 6001/6003

A főnti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001-es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetészerű használatból ered.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:**Festetlen felületek:**

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések.

Alapozza a felületet Otex Tapadó Alapozóval (Otex Adhesion Primer).

Korábban festett felületek:

Mossa le a felületet Maalipesu-val, gondosan öblítse le tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni. Távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket kaparóvassal, majd csiszolja meg az egész felületet. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. A töréseket, repedéseket, szöglyukakat töltsse ki, a felületi egyenetlenségeket egyenlítse ki Spakkeli Alkid Tapasszal (Spakkeli Alkyd Putty). Száradás után csiszolja meg a javított felületeket, majd portalanítsa azokat.

A rossz állapotban lévő felületeket alapozza Otex Tapadó Alapozóval (Otex Adhesion Primer).

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt óvatosan keverje el az Empire-t, majd hagyja kb. 10 percig ülepedni, hogy tixotróp jellege visszatérjen. Hígítás esetén is, az ecsettel való felhordás előtt meg kell várni, hogy állaga ismét kocsonyás jellegű legyen.

Szükség esetén hígítsa a festéket; ecsettel való felhordás esetén 1050-es lakkbenzinnel, szórással való felhordás esetén 1032-es hígítóval. Hordja fel a festéket ecsettel, vagy szórással, 1-2 rétegben.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-es lakkbenzinnel, vagy Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt finoman egy puha kefével, vagy egy nedves törlőruhával.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, egy puha kefével, szivaccsal vagy törlőronggyal. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószerrel, egy szivaccsal, vagy törlőronggyal. A tisztítás után gondosan öblítse le és szárítsa meg a felületet. Kövesse a gyártó utasításait a mosószer adagolásával kapcsolatosan.

FELÚJÍTÁS:

Az Empire-rel festett felületeket Empire-rel, vagy hasonló típusú oldószeres bázisú festékkel lehet felújítani. Kövesse a korábban festett felületekre vonatkozó utasításokat.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Tartalmaz: hidrogénnel kezelt, nehéz naftát (ásványiolajat).

Kismértékben tűzveszélyes. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Etil-metil-ketoximot és kobalt-oktoátot tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot a lefolyóba, csatornarendszerbe és a talajra önteni nem szabad. A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu