

**EVERAL MAGASFÉNYŰ ZOMÁNCFESTÉK
(korábban Everal)
(EVERAL HIGH GLOSS)**

- * tartós felületet képez
- * megfelel fára és fémre

TERMÉKTÍPUS:

Magasfényű alkid zománcfesték beltéri és kültéri használatra; fém felületek, fa –és faszármazék felületek festésére. Ellenáll a mechanikai hatásoknak.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Bútorok, ajtók, ablakok, kerítések, létrák, póznák, hirdetőtáblák, stb. festése.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

A és C

Színek:

a Tikkurila Symphony színekártya színei, az NCS és a RAL színrendszerek színei közül a színező rendszer által engedélyezett színek

Fényességi fokozat:

magasfényű

Fedőképesség:

fém felületek:

12-14 m²/liter/réteg,

csiszolt fa felületek:

10-12 m²/liter/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

0,9 l, 2,7 l, 9 l

Hígítás:

1050-es lakkbenzinnel

Felhordási mód:

ecset, henger, pneumatikus szórás

Száradási idők:

porszár az 4 óra múlva,

(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)

érintésszáraz 6-7 óra múlva,

átfesthető 16 óra múlva

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a főnti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

Időjárásállóság:	nagyon jó
Súrolhatóság:	jó
Fénytűrés:	jó
Hőtűrés:	max. 100°C, magas hőmérséklet hatására a világos árnyalatok besárgulhatnak
Szárazanyag-tartalom:	min. 52% tömegre vetítve
Sűrűség:	A-bázis: kb. 1,155 g/cm ³ C-bázis: kb. 1,055 g/cm ³
Tárolás:	+5°C és +25°C között, jól lezárt kannában/dobozban. Száras, jól szellőztetett helyen tárolandó.
Termék kódja:	B50 3905

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta. A levegő és a festendő felület hőmérséklete legyen legalább 5°C, de ne haladja meg a 40°C-ot. A levegő relatív páratartalma legyen 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések, valamint a laza, lepergő festékrétegeket.

Festetlen felületek:

A beltéri fa –és faszármazék felületeket alapozza Everal Primer alapozóval. A kültéri fa felületeket alapozza Valtti Alapozóval (Valtti Base).

Az acél –és vas felületeket alapozza Rostex (Rostex Metal Primer) rozsdagátló alapozóval.

Korábban festett felületek:

Az elalgásodott, vagy penészes fa –és faszármazék felületeket kezelje le egy speciális anyaggal, ami eltávolítja a mikroorganizmusokat, majd öblítse le jól vízzel és hagyja megszáradni. Távolítsa el a régi, laza festékrétegeket, csiszolja meg a felületet, majd távolítsa el a csiszolásakor keletkezett port. Zsírtalanítsa a felületet.

Alapozza a beltéri felületeket Everal Primer alapozóval.

Sötét, vagy kis takaróképeségű színekkel való felújítás esetén javasolt a fedőfesték színéhez hasonló, két-három árnyalatnyival világosabb (A-Bázisból színezhető) színre kevert alapozót használni.

A fém felületekről távolítsa el a rozsdát drótkéfével (ST2-es szintig). Távolítsa el a szennyeződések, a vízben oldódó sókat, a zsírokat és olajokat Panssaripesu tisztító folyadékkal. Öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni.

A régi, fényes festékrétegeket csiszolja mattra.

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a főnti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

A fém felületeket alapozza Rostex rozsdagátló alapozóval (Rostex Metal Primer). Az Everal Primer-rel, a Rostex-szel és a Valtti Alapozóval (Valtti Base) kezelt felületeket az alapozás után 24 órával lehet a zománcsal átfesteni.

2) FELHORDÁS:

A hígított zománcot csak olyan berendezéssel szabad szórni, ami megfelel a jelenleg érvényben lévő károsanyag-kibocsátási szabványok követelményeinek. Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Szórással való felhordás esetén hígítsa a festéket az 1032-es lakkbenzinnel 10-20 térfogat%-ban Hordjon fel 1-3 réteg zománcfestéket a felület minőségétől és állapotától függően.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-es lakkbenzinnel.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/d, 300 g/l (2010)**

A termék kevesebb, mint 300g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Kismértékben tűzveszélyes. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását, vagy megrepedezését okozhatja. Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkezett gázt/füstöt/permetet/gőzt nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Csak jól szellőztetett helyen használható. 2-Butanon-oximot és kobalt-oktoátot tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

Festés után a helyiséget jól szellőztesse át, amíg a kellemetlen szag megszűnik. Ezután veheti használatba a helyiséget.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

Csatornába engedni nem szabad. A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com, www.tikkurila.hu

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a főnti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.