

**EVERAL FÉLMATT ZOMÁNCFESTÉK  
(korábban Everal Universal)  
(EVERAL SEMI MATT)**

- \* tartós felületet képez
- \* megfelel fára és fémre

**TERMÉKTÍPUS:**

Félmatt alkid zománCFesték beltéri és kültéri használatra, cinkkel bevont és egyéb fém felületek, fa –és faszármazék felületek festésére. Ellenáll a mechanikai hatásoknak.

**ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

Bútorok, ajtók, ablakok, kerítések, létrák, póznák, hirdetőtáblák, stb. festése.

---

**MŰSZAKI ADATOK:****Bázisfesték:**

A és C

**Színek:**

a Tikkurila színekártyák színei, az NCS színrendszer színei közül a színező rendszer által engedélyezett színek félmatt

**Fényességi fokozat:****Fedőképesség:**8-12 m<sup>2</sup>/l/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

**Kiszerelések:**

0,9 l, 2,7 l, 9 l

**Hígítás:**

1050-es lakkbenzinnel

**Felhordási mód:**

ecset, henger, pneumatikus szórás

**Száradási idők:****(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)**

porszár az 4 óra múlva,  
érintésszár az 6-7 óra múlva,  
átfesthető 16 óra múlva

**Időjárásállóság:**

nagyon jó

**Fénytűrés:**

jó

**Hőtűrés:**

max. 100°C, a világos árnyalatok a magas hőmérséklet hatására besárgulhatnak

---

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Szárazanyag-tartalom:</b> | min. 61%   |
| <b>Sűrűség:</b>              | A-bázis: kb. 1,308 g/cm <sup>3</sup><br>C-bázis: kb. 1,166 g/cm <sup>3</sup>   |
| <b>Tárolás:</b>              | +5°C és +25°C között, jól lezárt kannában/dobozban.<br>Száras, jól szellőztetett helyen tárolandó.<br>Fagytól védendő. |
| <b>Termék kódja:</b>         | B61 3905   |

---

## FELHASZNÁLÁS:

**FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:** A festendő felület legyen száraz, tiszta. A levegő és a festendő felület hőmérséklete legyen legalább 5°C, de ne haladja meg a 40°C-ot. A levegő relatív páratartalma legyen 80% alatt.

### 1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések, valamint a laza, leváló részeket.

#### **Festetlen felületek:**

A fa –és faszármazék beltéri felületeket alapozza Everal Primer alapozóval. A kültéri fa felületeket alapozza Valtti Alapozóval (Valtti Base).

Az acél –és vas felületeket alapozza Rostex rozsdagátló alapozóval.

#### **Korábban festett felületek:**

Az elalgásodott, vagy penészes fa –és faszármazék felületeket kezelje le egy speciális anyaggal, ami eltávolítja a mikroorganizmusokat, majd öblítse le jól vízzel és hagyja megszáradni. Távolítsa el a régi, laza festékrétegeket, csiszolja meg a felületet, majd távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. Zsírtalanítsa a felületet. Alapozza a felületet Everal Primer alapozóval.

Sötét, vagy kis takaróképességű színekkel való felújítás esetén javasolt a fedőfesték színéhez hasonló, két-három árnyalatnyival világosabb (A-Bázisból színezhető) színre kevert alapozót használni.

A fém felületekről távolítsa el a rozsdát (ST2-es tisztasági fokozatig). Távolítsa el a szennyeződések, a vízben oldódó sókat, a zsírokat és olajokat Panssaripesu tisztító folyadékkal. Öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni.

A régi, fényes festékrétegeket csiszolja mattra.

---

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

A rozsdásodásra hajlamos fém felületeket alapozza Rostex rozsdagátló alapozóval (Rostex Metal Primer). A cink felületeket csiszolja meg, majd alapozza Everal Fém Alapozóval (Everal Metal Primer), vagy Rostex-szel.

Az Everal Primer-rel, a Rostex-szel, az Everal Metal Primer-rel és a Valtti Alapozóval (Valtti Base) kezelt felületeket az alapozás után 24 órával lehet a zománccal átfesteni.

## **2) FELHORDÁS:**

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Szórással való felhordás esetén hígítsa a festéket a 1050 vagy 1032-es lakkbenzinnel 10-20 térfogat%-ban Hordjon fel 1-3 réteg zománccfestéket a felület minőségétől és állapotától függően.

## **FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:**

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-es lakkbenzinnel.

## **ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:**

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/d, 300 g/l (2010)**

A termék kevesebb, mint 300g/l VOC-t tartalmaz.

## **EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:**

Kismértékben tűzveszélyes. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását, vagy megrepedezését okozhatja. Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkező gázt/gőzt/füstöt/permetet nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Festés után a helyiséget jól szellőztesse át, amíg a kellemetlen szag megszűnik. Ezután veheti használatba a helyiséget. Etil-metil-ketoximot és kobalt-oktoátot tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

## **KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:**

Csatornába engedni nem szabad. A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

## **FORGALMAZZA:**

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

[info.hu@tikkurila.com](mailto:info.hu@tikkurila.com) , [www.tikkurila.hu](http://www.tikkurila.hu)

---

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.