

JEDYNKA® ŚNIEŻNOBIAŁA
JEDYNKA HÓFEHÉR FALFESTÉK
EMULZIÓS FESTÉK FALRA ÉS MENNYEZETRE



- ✓ hófehér szín
- ✓ kiváló takarás
- ✓ gyors száradási idő
- ✓ hagyja a falat „lélegezni”
- ✓ könnyen felhordható
- ✓ száraz dörzsölésnek ellenáll
- ✓ környezetbarát receptúra
- ✓ kiváló fedőképesség: kb. 10 m²/l/réteg

TERMÉKLEÍRÁS:

Korszerű polivinil-acetát alapú emulziós festék. Matt felületet alkot, ami hosszan tartó dekorációs hatást kölcsönöz a falfelületnek. Egyedi, környezetbarát receptúrája biztosítja a hófehér bevonatot, ami a mikroporozus mivoltának köszönhetően az idő múlásával nem töredezik meg, és hagyja a falat szellőzni.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Lakóépületek és irodahelyiségek falainak és mennyezeteinek festésére. Alkalmazható vakolt, beton, gipsz, faforgácslemez- és szárazfal felületekre, valamint korábban festett felületek felújítására.

FELHASZNÁLÁS:

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Új felületek: A festendő felület legyen száraz, tiszta, portól, zsíros és egyéb szennyeződésektől mentes. Az új beton- és vakolt felületeket 3-4 hét száradási és kikeményedési idő után lehet festeni.

Korábban festett felületek: Távolítsa el a laza, lepergő festékréteget, a port, a zsíros-, és egyéb szennyeződéseket, amik gátolhatják a festék megtapadását. Festés előtt portalanítsa és vízzel mossa le a festendő felületet. Az enyves réteget tökéletesen (a vakolatig) távolítsa el. A lekrétásodott felületeket portalanítsa és mossa le vízzel. Az előzőleg emulziós festékekkel festett felületeket alaposan mossa le tisztítószerez vízzel, majd öblítse le tiszta vízzel.

2) FELHORDÁS

Felhordási technika: ecset, henger, airless szórás

Airless szórás esetén: fúvókaméret 0.017” – 0.019”, szórási szög 40-50°, szórási nyomás 130-150 bar. Felhordás előtt alaposan keverje fel a festéket. A termék felhasználásra kész, fedőréteg festése esetén nem szükséges hígítani. Az alapozó réteg festéséhez hígíthatja a festéket max. 20%-ban vízzel, a felület típusától és a felhordási technikától függően. A megfelelő eredmény érdekében javasolt 2-3 réteg festéket felhordani.

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termék leírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

Figyelem! Tartsa szem előtt, hogy a matt festékekkel festett felületek sokkal érzékenyebbek a karcolásokra és más mechanikai sérülésekre, mint a magasabb fényfokozatú festékekkel festett felületek.

SZÁRADÁSI IDŐ: A festék kb. 2 óra múlva száraz. A következő réteg felhordása előtt hagyjon min. 4 óra száradási időt.

FELHORDÁSI HŐMÉRSÉKLET: +5° C és +25° C között.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Távolítsa el a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel.

SZÍNEK:

Fehér

FÉNYESSÉGI FOKOZAT:

Matt

FEDŐKÉPESSÉG:

<10 m²/liter/réteg. (A valódi fedőképesség függ a felület nedvszívó képességétől és a felhordási technikától.)

SZAVATOSSÁGI IDŐ:

A gyártástól számított 36 hónap, eredeti, lezárt kannában. Gyártási idő (nap/hónap/év) a kannán található.

KISZERELÉS:

1 l; 3 l; 5 l; 10 l

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

Gyermekek kezébe nem kerülhet. A festés során viseljen megfelelő munkaruházatot és védőkesztyűt. Festés után a helyiséget jól szellőztesse át, amíg a kellemetlen szag megszűnik. Ezután veheti használatba a helyiséget. Mosás előtt törölje le a festőszerszámokról a lehető legtöbb festéket. A kiüresedett kannákat és a maradék festéket tartalmazó kannákat szállítsa speciális hulladékgyűjtőbe. Hulladékártalmatlanítással kapcsolatos pontos információért forduljon a helyi önkormányzati irodához. Tartalmaz, 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) reakcióelegye, valamint 2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT) és 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-on (BIT). Allergiás reakciót válthat ki. További információt lásd a termék biztonságtechnikai adatlapján.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

Fagytól és naptól védendő. Szállítás és tárolás +5°C és +25°C között, jól lezárt kannában.

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékírást tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

MŰSZAKI ADATOK:

Viszkozitás (+23°C) KU	100-110
Sűrűség	max. 1,5 g/cm ³
Szárazanyag-tartalom	min. 50%
Száradási idő a levegő +20±2°C-os hőmérséklete és 55±5%-os relatív páratartalma mellett	max. 2 óra
Száraz dörzsölési ellenállás	ellenáll

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (Kategória/alkategória): **A/a 30 g/l (2010)**.

A termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Tartalmaz 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke (C(M)IT/MIT (3:1)), 1,2-benzizotiazol -3(2H)-on (BIT) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT). Allergiás reakciót válthat ki.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070

info.hu@dejmark.com, www.dejmark.hu

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékírást tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.