

JEDYNKA® DECO & PROTECT MOSHATÓ FALFESTÉK LATEX FAL- ÉS MENNYEZET FESTÉK



- ✓ intelligens bevonat:
 - szennyeződés- és foltaszító felület
 - könnyen tisztítható
 - kiváló takarás
- ✓ Mosásnak és dörzsölésnek ellenálló festék, EN 13300 – II. osztály
- ✓ Könnyen tisztítható felületet képez
- ✓ Gyors száradás
- ✓ Csöpögésmentes festés
- ✓ Környezetbarát receptúra
- ✓ Kiváló fedőképesség: akár 14 m²/l per réteg

TERMÉKLEÍRÁS:

Minőségi, mosható, matt latex falfesték beltéri falak és mennyezetek festésére.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A termék beltéri falak és mennyezetek dekorációs festésére alkalmas lakóépületekben és középületekben, ideértve az oktatási és egészségügyi létesítményeket, de nem alkalmas mosdó-környéki falak, vagy fertőtlenítő falfestést igénylő falak festésére. Alkalmas szolgáltatási és gyártási létesítmények beltéri falainak festésére, ideértve az élelmiszeripari helyiségeket, de nem alkalmas élelmiszerral közvetlenül érintkező falak festésére.

A festék tökéletes takarást biztosít mészcement vakolatokon, beton és gipszkarton felületeken. Alkalmas korábban festett felületek felújítására.

FELHASZNÁLÁS:

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Új felületek: A festendő felület legyen száraz, tiszta és zsírtalan. Az új vakolt- és beton felületeket 3-4 hét kikeményedési idő elteltével lehet festeni.

Korábban festett felületek: Távolítsa el a laza, lepergő festékréteget, a port, a zsíros-, és egyéb szennyeződéseket, amik gátolhatják a festék megtapadását. Festés előtt portalanítsa, majd mossa le vízzel a festendő felületet. A korábbi enyves festékrétegeket távolítsa el teljesen, a vakolatig. A lekrétásodott felületeket portalanítsa és mossa le vízzel. Az előzőleg emulziós festékekkel festett felületeket alaposan mossa le tisztítószeres vízzel, majd öblítse le tiszta vízzel. A termék kizárólag száraz alapfelületre hordható fel. Az esetleges repedéseket és egyenetlenségeket tölts ki megfelelő glettel. Ne alkalmazza a festéket meszes festékekkel kezelt felületeken. Az esetleges laza felületek megkötésére használjon megfelelő, felület-megkötő terméket.

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építészeti, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termék leírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

2) FELHORDÁS

Használat előtt keverje fel alaposan a festéket.

Felhordási mód: ecset, henger, szórás.

tel, hengerrel, vagy airless szórással.

A megfelelő eredmény elérésnek érdekében ajánlott 2-3 réteg festéket felhordani. Az alapozó réteg festéséhez hígíthatja a festéket max. 40%-ban vízzel, a felülettől és a festési technikától függően. A festék száradási ideje 2 óra. Az egymást követő rétegek felvitelét 4 óra elteltével javasolt elkezdni.

Figyelem!

1. Ecsettel való felhordás vagy szórás esetén, a festék megfelelő viszkozitása vízzel való hígítással állítható be.
2. A terméket ne dúsítsa mésszel vagy kréporral.
3. Színre kevert festék használata esetén mindig figyelembe kell venni az alábbiakat:
 - erőteljes színek esetén, a felület javító festését mindig teljes falfelületen végezze, soha nem foltokban
 - a színeltérések elkerülése végett javasolt azonos gyártási sorozatból származó festéket használni
 - amennyiben azonos színre kevert, de eltérő gyártási sorozatból festékekkel dolgozik, festés előtt keverje össze egy edényben a teljes felhasználandó mennyiséget
4. A matt festékekkel kezelt felület karcolásokra és mechanikai hatásokra érzékenyebb, mint a magasabb fényfokozatú bevonattal takart felületek.
5. Optimális felhordási hőmérséklet: +5°C és +25°C között.
6. A felület minőségétől függően (erős nedvszívó hatás, porozitás, erőteljes szín), további rétegek felhordására lehet szükség

3) FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

Használat után törölje le a festőszerszámokról a festéket, majd mossa le azokat azonnal vízzel.

FOLTOK ÉS SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA

A szennyeződések hatékony eltávolítását számos tényező befolyásolja (mint pl. a szennyeződés típusa, a környező páratartalom, a festett felület előkészítése, a bevonat kikeményedési ideje stb.), és ezek hatással lehetnek a bevonat végső megjelenésére. A végső nedves dörzsállóságot, amely az EN 13300 szabvány alapján a 2-es osztályba sorolja a festéket, a termék 28 nappal a felhordás után éri el. A foltok hatékony eltávolítása érdekében, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.

Utasítások

1. A foltot lehetőség szerint a keletkezését követő 15 percen belül távolítsa el.
2. A tisztítást végezze gyengéd áttöréssel, kerülje a festék felületi struktúráját károsító súrolást.
3. Használjon puha és tiszta pamut törölkendőt (lehetőleg mikroszálasat).
4. Nedvesítse a törölkendőt langyos vízzel, és ne használjon tisztítószert.
5. Törölje le gyengéden a szennyeződést, majd hagyja a felületet megszáradni. Tisztítás alatt javallott a törölkendőt tiszta vízben többször is átöblíteni.

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termék leírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

6. Amennyiben a felület továbbra is koszos maradna, mossa le ismételtén a felületet kímélő tisztítószerezrel (pl. folyékony mosogatószer), majd hagyja megszáradni. Javallott a törölrüha többszöri öblítése.

7. Tisztítás alatt ne alkalmazzon erős nyomást. Ne súrolja a koszfoltot.

Figyelem!

Ne használjon erős tisztítószereket.

Az gyakori és intenzív mosás károsíthatja a festékbevonatot (pl. gyengítheti annak tulajdonságait) és megváltoztathatja a bevonat struktúráját (pl. a fényességi fokozat változásait idézheti elő).

A szennyeződések sokféle típusából és eredetéből adódóan előfordulhat, hogy az egyes esetekben a teljes eltávolításuk nem lehetséges.

SZÍN:

36 gyárilag előrekevert szín

FÉNYESSÉGI FOKOZAT:

Matt

FEDŐKÉPESSÉG:

≤14 m²/liter/réteg. (A valódi fedőképesség függ a felület nedvszívó képességétől és a felhordási technikától.)

SZAVATOSSÁGI IDŐ:

A gyártástól számított 36 hónap, eredeti, lezárt kannában. Gyártási idő (nap/hónap/év) a kannán található.

KISZERELÉS:

0,05 l (színminta); 2,5 l; 5 l

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

Amennyiben a terméket a használati utasításnak megfelelően alkalmazzák, nem ártalmas sem az egészségre, sem a környezetre. Gyermek kezébe nem kerülhet. A festés során viseljen megfelelő munkaruházatot és védőkesztyűt. Festés után a helyiséget jól szellőztesse át, amíg a kellemetlen szag megszűnik. Ezután veheti használatba a helyiséget. Mosás előtt törölje le a festőszerszámokról a lehető legtöbb festéket. A kiüresedett kannákat és a maradék festéket tartalmazó kannákat szállítsa szelektív hulladékgyűjtőbe. Hulladékártalmatlanítással kapcsolatos pontos információért forduljon a helyi önkormányzati irodához.

A termék a tárolás alatti tartósítást elősegítő biocid anyagot tartalmaz. Tartalmaz: 2-Metil-2H-izotiazol-3-ont (MIT), 1,2-benzotiazol-3 (2H) -ont (BIT) és 5-klóro-2-metil-4-izotiazolin-3-on (EC 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC 220-239-6] (3: 1) reakció tömege (C (M) IT / MIT (3: 1)). Allergiás reakciót válthat ki.

További információt lásd a termék biztonságtechnikai adatlapján.

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termék leírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

Fagytól és naptól védendő. Szállítás és tárolás +5°C és +25°C között, jól lezárt kannában.

MŰSZAKI ADATOK:

Moshatóság (nedves dörzsállóság)	PN-EN 13300 szabvány alapján – 2-es osztály PN-C-81914:2002 szabvány alapján – 1-es típusú festék
Kötőanyag	Akril diszperzió
Sűrűség	1,40 g/cm ³
Viszkozitás (+23°C) KU	110-125
Száradási idő a levegő +20±2°C-os hőmérséklete és 55±5%-os relatív páratartalma mellett	2 óra

ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (Kategória/alkategória): **A/a 30 g/l (2010).**

A termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070

info.hu@dejmark.com, www.dejmark.hu

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termék leírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.