

**KIVA BELTÉRI LAKK
(KIVA INTERIOR LACQUER)**

- * nem sárgul
- * jó kopásálló
- * gyermekjátékokra is megfelel

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású, kevésbé kellemetlen szagú, nem sárguló akrilát lakk beltéri fa felületekre. Alkalmas festett felületek védő jellegű lakkozására is. Nem alkalmas padlók lakkozására.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Asztalok, székek, könyvespolcok, fa falburkolatok és mennyezetek, ajtók, játékok, stb. lakkozása.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

EP

Színek:

Tikkurila Beltéri Lakk színekártya szerint

Fényességi fokozat:

félfényes

Építőanyag osztályozás:

M1

Fedőképesség:8-14 m²/l/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

0,9 l, 2,7 l, 9 l

Hígítás:

vízzel, szükség esetén, max. 5%-ban

Felhordási mód:

ecset, szivacs, szórás

A Kiva Beltéri Lakk felhordására legjobban a poliészter- és a neylonszálal ecsetek felelnek meg.

Száradási idők:**(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)**

érintésszáraz 1/2 óra múlva,

átfesthető 2-3 óra múlva

A teljes szárazságot és kikeményedést kb. 2 hét alatt éri el a felület. Ez alatt az idő alatt lehetőleg kerülje a nehéz terhelést, és ne helyezzen el tárgyakat a felületen.

Moshatóság:

jó (DIN 53778)

Kémiai ellenállás:

jó (ISO 2812-1)

Tűri a tisztítószerket, az enyhe oldószereket, mint pl. a lakkbenzint. A felületre csöppenő kávé, teát, stb. azonnal föl kell törölni. Tűri a növényi és állati eredetű zsiradékot.

Szárazanyag-tartalom:	32%
Sűrűség:	1,0 kg/l (ISO 2811)
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termék kódja:	854 6404

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő és a festendő felület hőmérséklete legyen legalább 10°C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések és a laza, lepergő rétegeket. A kezeletlen fa felületeket nedvesítse be, hogy a laza rostok kiálljanak a felületből. Hagyja a felületet megszáradni, majd csiszolja le.

A rossz állapotban lévő festékrétegeket teljes mértékben távolítsa el. A töréseket és repedéseket, szöglyukakat töltsse föl, a felületi egyenetlenségeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. A javított és a fényes felületeket alaposan csiszolja le.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt és közben is időnként, keverje el alaposan a lakkot. Hordjon fel két-három réteg Kiva Beltéri Lakkot a felület minőségétől és a kívánt színmélységtől függően. Fessen mindig szálirányban és kerülje az átfedéseket. A végső színhatás függ a lakkozott fa fajtájától, eredeti színétől és keménységétől. A kiválasztott fényfokozatot általában két réteg lakk felhordásával lehet elérni.

Színezett lakk használata esetén javasolt egy különálló fadarabon próbalakkozást végezni. A kezelt felület végső színhatása függ a fa fajtájától, annak keménységi fokától és eredeti színétől, valamint a felhordott rétegek számától. Az első réteghez hígítsa a lakkot 20-30%-ban vízzel. Általában véve a kívánt végeredményt két réteg felhordásával lehet elérni. Kezeljen egy-egy felületi egységet egyszerre, szünetek nélkül. Az egységes színhatás elérése érdekében fessen egyszerre egy felületi egységet a teljes hosszában.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb lakkot, majd mossa le azokat vízzel. A festőszerszámokra száradt lakkot mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A felhordástól számított egy hónapig ne tisztítsa a felületet.

Egy hónap elteltével: Az elszennyeződött felületeket tisztítsa semleges (pH 6-8) tisztítószerezrel (pl. mosogatószeres vízzel) egy törlőruhával, szivaccsal, vagy egy puha kefe segítségével. A tisztítás után ne hagyja a felületet nedvesen.

Az erősen szennyezett felületeket tisztíthatja enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószerezrel, egy törlőruhával, vagy szivaccsal. Tisztítás után alaposan öblítse le a felületet tiszta vízzel.

FELÚJÍTÁS:

A Kiva Beltéri Lakkal festett felületet Kiva Beltéri Lakkal, vagy hasonló vizes bázisú lakkal lehet felújítani.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/e, 130 g/l (2010).**

A termék kevesebb, mint 130 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül veszélyes árunak. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu