

## LIITU – ISKOLATÁBLA FESTÉK (LIITU BLACKBOARD PAINT)



- \* iskolatáblák festésére
- \* színezhető
- \* jól fog rajta a kréta
- \* jól tisztítható

### TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású, színezhető iskolatábla festék. A Liitu Iskolatábla Festékekkel festett felületen jól fog a kréta és könnyű azt letörölni is.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Iskolatáblák, beltéri falak, bútorok.

---

### MŰSZAKI ADATOK:

<b>Bázisfesték:</b>	A és C
<b>Színek:</b>	A Tikkurila Symphony 2436 színekártya színeire színezhető. Gyári szín: fekete 202.
<b>Fényességi fokozat:</b>	matt
<b>Fedőképesség:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /liter
<b>Kiszerezések:</b>	A- és C-bázis: 0,225 l és 0,9 l; Gyári fekete 1/3 l és 1 l.
<b>Hígítás:</b>	vízzel
<b>Felhordási mód:</b>	henger, ecset vagy szórás
<b>Száradási idők:</b> (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	átfesthető kb. 6 óra múlva. Használatba vehető kb. 1 hét elteltével.
<b>Nedves dörzsállóság:</b>	SFS-EN 13300 I. osztály, ISO 11998
<b>Száranyag-tartalom:</b>	kb. 39%, színárnyalattól függően
<b>Sűrűség:</b>	kb. 1,2 kg/l, színárnyalattól függően, ISO 2811
<b>Tárolás:</b>	Fagytól védendő.
<b>Termékkód:</b>	39V6001-3

**FELHASZNÁLÁS:**

**FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:** A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legalább +8°C és relatív páratartalma 80% alatt.

**1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:****Festetlen felületek:**

Távolítsa el a felületről a port és egyéb szennyeződések. A repedéseket, szögek helyét töltsse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal, majd száradás után csiszolja meg a felületet. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. A falfelületeket alapozza Feelings Univerzális Alapozóval (Feelings Universal Primer), a bútorfelületeket pedig Feelings Bútoralapozó Festékekkel (Feelings Furniture Primer) vagy Otex Akva Tapadó Alapozóval.

**Korábban festett felületek:**

Tisztítsa le a korábban festett felületeket Maalipesu tisztítószerrel, a használati utasítások betartása mellett. Öblítse le a felületet, majd hagyja megszáradni. Csiszolja meg a felületet, majd portalanítsa. Töltsse ki a repedéseket, egyenetlenségeket a megfelelő töltőanyaggal, majd száradás után csiszolja le a felületet és távolítsa el a keletkezett port. Amennyiben a felület ezt megkívánja, alapozza megfelelő alapozóval, mint pl. Feelings univerzális Alapozó, Feelings Bútoralapozó, vagy Otex Akva Tapadó Alapozó.

**2) FELHORDÁS:**

Használat előtt keverje fel alaposan a terméket. Szükség esetén hígítsa a terméket vízzel. Hordja fel a terméket rövidszőrű hengerrel, ecsettel vagy szórással, 1-2 rétegben.

**FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:**

Törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb lakkot, majd mossa le azokat vízzel. A már félig megkeményedett terméket Tikkurila Szerszámtisztító folyadékkal távolíthatja el.

**FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:**

Normál körülmények között a festék a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az időszak alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sokkal a festés után tisztítani kell, tegye az egy puha kefével vagy nedves törlerönggyel.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószeres vízzel, puha törlerönggyel, szivacs vagy puha kefe segítségével. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószeres vízzel, törlerönggyel vagy szivacsot használva. Tisztítás után öblítse le óvatosan a felületet.

**FELÚJÍTÓ FESTÉS:**

A Liitu Iskolatábla Festékekkel festett felületek közvetlenül újrafesthetők Liitu festékekkel. Lásd a Felület előkészítése és Felhordás bekezdéseket.

**ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET (VOC) TARTALOM:**

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/d, 130 g/l (2010)**

A termék max. 130 g/l VOC-t tartalmaz.

### **EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:**

Tartalmaz 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-on és 2,4,7,9 tetramethyldec-5-in-4,7-diol. Allergiás reakciót válthat ki. Viseljen megfelelő védőkesztyűt. További információt lásd a biztonsági adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

### **KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:**

A száraz, kiüresedett kannák a helyi előírásoknak megfelelően újrahasznosíthatók vagy ártalmatlaníthatók. A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

ser250914/mkv170314/garta04062014/akk290914

### **FORGALMAZZA:**

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

[info.hu@dejmark.com](mailto:info.hu@dejmark.com), [www.dejmark.hu](http://www.dejmark.hu)