

**MAGNETIC
(MAGNETIC)**

- * mágnesezhető felület
- * átfestve is tapad rajta a mágnes

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású speciális festék beltéri használatra. Mágnesezhető felületet hoz létre. Ha a Magnetic-kel festett felület színe nem felel meg, egy-két réteg beltéri falfestéssel át lehet azt festeni. A vastag rétegben való felülfestés csökkenti a mágnesezhetőséget. Az egyedül csak Magnetic-kel festett felület nem kopásálló.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Száraz beltéri helyiségek beton, vakolt, faforgácslap és glettelt felületein.

MŰSZAKI ADATOK:

Színek:	szürke
Fényességi fokozat:	matt
Fedőképesség:	kb. 1,5 m ² /0,5 l A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
Kiszerezések:	0,5 l
Hígítás:	nem kell hígítani
Felhordási mód:	ecset, henger
Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	száraz és átfesthető 24 óra múlva
Sűrűség:	kb. 2,60 kg/l (ISO 2811)
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termék kódja:	001 5800

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, hőmérséklete legyen legalább 10 °C. A levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Festetlen felületek:

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltsse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila termékkel. Alapozza a felületet Feelings Univerzális Alapozóval (Feelings Universal Primer).

Korábban festett felületek:

Mossa le a felületet Maalipesu-val, óvatosan öblítse le, majd hagyja megszáradni.

A fényes felületeket csiszolja mattrra egy csiszolópapírral, hogy biztosítsa a festék maximális tapadását. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt és közben is időnként alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a Magnetic-et 3 rétegben rövid szőrű hengerrel, vagy ecsettel. Az egyes rétegek felhordása közben hagyjon 24 óra száradási időt. A 0,5 l-es festék kb. 1,5 m² három rétegben történő lefestésére elég. A Magnetic-es felületet egy nap múlva lehet akrilát latex festékkel átfesteni.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. Az eszközök tisztítása után a mosdókagylót alaposan mossa ki, mert a festékben lévő vaspár eldugaszolhatja a lefolyót.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tisztítsa azt lehetőleg szárazon; használjon a tisztításhoz egy puha kefé, vagy portörölő ruhát.

Egy hónap elteltével: lehetőleg száraz tisztítást alkalmazzon; használjon a tisztításhoz egy puha kefé, vagy portörölő ruhát. Ha nedves törölőruhával tisztítja a felületet, a tisztítás nyomot hagyhat azon.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/i, 140 g/l (2010)**

A termék kevesebb, mint 140 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül az egészségre veszélyes anyagnak. Használja a terméket körültekintően.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu

