

Hammer Kalapácslakk

250 ml, 750 ml, 2,5 l és 10 l

MASTON



**KÖZVETLENÜL
A ROZSDÁRA!**

MASTON

HAMMER



SOKOLDALÚAN ALKALMAZHATÓ FÉMPFESTÉK

Rozsda elleni védelem + Alapozó + Fedőfesték = Hammer Fémfesték

MASTON HAMMER Kalapácslakk

Sokoldalúan alkalmazható fémpfesték, mely beltéri és kültéri fém felületek festésére alkalmas. Rozsda elleni védelem, alapozó és fedőfesték egyben. Egyetlen felhordással fényes, kemény, kopásálló kalapácshatású felület érhető el. Új és régi felületek festésre alkalmas, felhordható közvetlenül a rozsdára. A korábban festett acél és vas felületek Maston HAMMER fémpfestékkel könnyedén átfesthetők. Fa felületek festésére is alkalmas.

Felhordási körülmények: hőmérséklet +10 °C és +25°C között, a levegő relatív páratartalma 30-80%.

Felület előkészítése:

Távolítsa el a festendő felületről a leváló rozsdá- és festékréteget acél kefével. Távolítson el minden zsíros és más szennyeződést. Festés előtt törölje szárazra a nedves felületeket. Felhordás előtt és alatt keverje fel alaposan a festéket.

Felhordás:

- Felhordás ecsettel: Használjon széles ecsetet. Hordja fel a terméket vastag, egyenletes rétegben, keresztirányú ecsethúzásokkal. A frissen felhordott réteget simítsa át gyengéd ecsetvonásokkal. Szükség esetén fesse át a felületet 2-8 órán belül vagy 8 nap elteltével kizárólag önmagával, Maston Hammer Kalapácslakk.
- Felhordás hengerrel: Használjon természetes szálú festőhengert. Hordja fel a terméket egyenletes rétegben a felületre. Szükség esetén hígítsa a festéket xilol tartalmú hígítóval.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

Alkalmazási terület: beltéri és kültéri felületek

Tapadás: kiváló tapadás

Kémiai ellenállás: kiváló

Időjárási ellenállás: kiváló

Festék típusa: alkid alapú

VOC EU határérték II B (e), max. 840 g/l (2010). VOC-tartalom: 354,28 g/l

Fedőképesség m²/l: 5,0 – 6,0 *)

Hígítás és festőszerszámok tisztítása: xilol tartalmú hígító.

Száradási idők: Érintésszáraz: 2 óra múlva, Teljes száradás: 24

óra múlva. Szükség esetén átfesthető 2-8 órán belül vagy 8

nap elteltével (+20 °C) kizárólag önmagával, Maston Hammer

Kalapácslakk

Hőállóság: +120 °C

KISZERELÉSEK: 250 ml, 750 ml, 2,5 l és 10 l

*) FIGYELEM! A fedőképesség számos tényezőtől függ, mint pl. a felület textúrája, porozitása, színe és nedvességtartalma. A száradási idő függ a felület minőségétől, a környezeti hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a felhordott rétegek vastagságától.



Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



Hammer Kalapácsolakk

250 ml, 750 ml, 2,5 l és 10 l

MASTON

250 ml



887001
Fekete



887005
Kék



887002
Fehér



887006
Vörös



887003
Ezüst



887008
Barna



887004
Zöld



887009
Arany

750 ml



8871001
Fekete



8871005
Kék



8871002
Fehér



8871006
Vörös



8871003
Ezüst



8871008
Barna



8871004
Zöld



8871009
Arany

2,5 l



887201
Fekete



887205
Kék



887202
Fehér



887206
Vörös



887203
Ezüst



887208
Barna



887204
Zöld



887209
Arany

10 l



8871101
Fekete



8871105
Kék



8871102
Fehér



8871106
Vörös



8871103
Ezüst



8871108
Barna



8871104
Zöld



8871109
Arany

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

