

**MIRANOL Dekorációs Festék  
(MIRANOL Decoration Paint)**

- \* dekoratív felületek
- \* díszítés kül- és beltérben

**TERMÉKTÍPUS:**

Zománcfesték beltéri dekorációs célokra. Megfelel cink-horganyzott acéllemez, korábban alkid festékekkel festett -és poliészter felületek festésére (Rostex alapozóval történő alapozás után). Fa és fém felületek dekorálására.

**ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

Új és korábban festett fa és fém dekorációs elemek, díszítmények, dísz tárgyak, beltéri falak, stb. festése.

---

**MŰSZAKI ADATOK:**

<b>Színek:</b>	Arany, Bronz
<b>Fényességi fokozat:</b>	gyöngyházás fényű
<b>Fedőképesség:</b>	10-13 m <sup>2</sup> /l A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvsvívó képességétől és a felhordás módjától.
<b>Kiszerezések:</b>	0,1 l, 1 l
<b>Hígítás:</b>	1032-es hígítóval Hagyományos szórás esetén: - szórófej mérete: 1,4-1,8 mm, - hígítás: 20-25 térfogat%-ban.
<b>Felhordási mód:</b>	ecset, hagyományos szórás, henger (rövidszőrű mohair henger)
<b>Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)</b>	porszáraz 1 óra múlva, teljesen száraz 24 óra múlva
<b>Moshatóság:</b>	Nedves törőronggyal lehet finoman letörölni.
<b>Szárazanyag-tartalom:</b>	kb. 30%
<b>Sűrűség:</b>	0,9- 1,2kg/l, színtől függően, ISO 2811
<b>Tárolás:</b>	Tűri a hidegben való tárolást.
<b>Termék kódja:</b>	006 7700/7701

A fenti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleírásán jelzett időpontban vált hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001-es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered.

**FELHASZNÁLÁS:**

**FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:** A festendő felület legyen teljesen száraz, tiszta. A festés és a száradás alatt a levegő, a festendő felület és a festék hőmérséklete legyen legalább 10°C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt.

**1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:****Festetlen felületek:**

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések.

A fa és faszármazék felületeket alapozza 1-2 rétegben Otex Tapadó Alapozóval (Otex Adhesion Primer). Az alapozó színe legyen a fedőfesték színéhez hasonló: arany – TVT X029, bronz – TVT J123.

A beltéri száraz helyiségekben lévő fém felületeket festheti rögtön Miranol Dekorációs Festékkel.

Az alumínium felületeket alapozás/festés előtt csiszolja meg.

**Korábban festett felületek:**

Mossa le a felületet Maalipesu-val, gondosan öblítse le, majd hagyja megszáradni. Távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket kaparóvassal, majd csiszolja meg az egész felületet. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. A fényes, kemény és az ipari bevonatokkal kezelt felületeket csiszolja le, majd portalanítsa a felületet. A töréseket, repedéseket, szöglyukakat tölts ki, a felületi egyenletlenségeket egyenlítő Spakkeli Alkid Tapasszal (Spakkeli Alkyd Putty). Száradás után csiszolja meg a javított felületeket, majd portalanítsa azokat.

Alapozza a fa felületeket Otex Tapadó Alapozóval (Otex Adhesion Primer). Az alapozó színe legyen a fedőfesték színéhez hasonló: arany – TVT X029, bronz – TVT J123.

Alapozza a fém felületeket világosszürke Rostex Super alapozóval.

**2) FELHORDÁS:**

Felhordás előtt és közben is időnként, alaposan keverje el a festéket, hogy elkerülhesse a festék foltosodását, amit a fém pigmentek lerakódása okozhat. Szükség esetén hígítsa a festéket 1050-es lakkbenzinnel, vagy az 1032-es hígítóval.

Hordja fel a festéket 1-2 rétegben ecsettel, hengerrel, vagy szórással.

Nagyobb felületek esetén az egyenletes felület létrehozása céljából használjon hengert, vagy szórást a festék felhordásánál.

**FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:**

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-es lakkbenzinnel, vagy Pensselipesu-val.

**FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:**

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt finoman egy puha kefével, vagy egy nedves törlőruhával.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, pl. egy szivaccsal vagy törlőruhával. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószerrel, egy szivaccsal, vagy törlőruhával. A tisztítás után gondosan öblítse le és szárítsa meg a felületet. Kövesse a gyártó utasításait a mosószer adagolásával kapcsolatosan.

**FELÚJÍTÁS:**

A Miranol Dekorációs Festékekkel festett felületeket Miranol Dekorációs Festékekkel, vagy hasonló típusú oldószeres bázisú zománctfestékekkel, vagy alkid festékekkel lehet felújítani. Kövesse a korábban festett felületekre vonatkozó utasításokat.

**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:**

Tartalmaz: hidrogénnel kezelt, nehéz naftát (ásványiolajat).

Veszélyes a környezetre, N.

Kismértékben tűzveszélyes. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Csatornába engedni nem szabad. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Izobutilmetakrilátot tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

**KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:**

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

**FORGALMAZZA:**

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

[info.hu@tikkurila.com](mailto:info.hu@tikkurila.com) , [www.tikkurila.hu](http://www.tikkurila.hu)