

OPTIVA MATT [5]



* mosható falak több ezer színben

TERMÉKTÍPUS:

Új generációs, vízhígítású matt akrilát latex falfesték beltéri használatra. A modern, beágyazásos előállítási technológia révén a termékkel festett felület fokozottan ellenálló. Alkalmos lakóépületek, irodák és közületi helyiségek, egészségügyi intézmények (mint pl. kórházak, iskolák, óvodák), műhelyek és termelőegységek falainak és mennyezeteinek festésére. Élelmiszeripari helyiségekben is alkalmazható, ott ahol a festett felület nem kerül közvetlen kapcsolatba élelmiszerral. Rendkívül sima, matt, mosható fedőréteget képez.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Gipszkarton, cement és mész vakolatok, beton felületek dekorációs festése. Korábban festett felületek felújítására is alkalmas. Nem alkalmas előzőleg mésszel vagy meszes festékekkel kezelt felületek festésére. Megfelelő alapozó (Tikkurila Everal Primer, Tikkurila Everal Corrostop, Tikkurila Everal Metal Primer) használata esetén, a termék fa és fém felületeken is alkalmazható.

KIEMELKEDŐ TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK: BEÁGYAZÁSOS TECHNOLÓGIA

1. Kiváló takaróképeség
2. A festett felület jobban ellenáll foltoknak, szennyeződéseknek, úgy, mint: majonéz, folyékony leves fűszer, csokoládé öntet, vaj, sör, olaj*
3. A festett felület jobban ellenáll szennyeződéseknek és pornak.
4. Sók migrációjának csökkenése (a sók alacsonyabb migrációja régi épületek, templomok, múzeumok, stb. esetén).

OPTIMÁLIS TARTÓSSÁG

1. Egyenletes, könnyen strukturálható felület.
2. Kiváló nedves dörzsállóság – I. Osztály (PN-EN 13300).
3. Színét sokáig megőrzi.
4. Gyönyörű, matt felületet képez.
5. Innovatív, AVATINT színező rendszer.
6. Egyenletes fényfokozatú felület képez.

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

1. A termék nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket: nulla VOC-tartalom**
2. Környezetbarát formula – Ökocímke tanúsítvány
3. A PTA (Lengyel Allergológiai Egyesület) szerint allergiaérzékeny személyek számára javasolt termék
4. A festégyártásban felhasznált alapanyagok az Európai Parlament REACH rendeletével (melynek célja a magas fokú egészségügyi és környezetvédelmi biztonság) összhangban vannak.
5. A festék a BREAM nemzetközi tanúsítvány-rendszer követelményeit teljesíti***.
6. Alacsony kipárolgása révén a bevonat francia szabványok szerint A+ osztályba besorolt termék.
7. A termék teljesíti az USA-n kívül megvalósuló beruházások LEED v4 "EQ Credit: alacsony kibocsátású anyagok" követelményeit, úgy az illékony szerves vegyület tartalmát, mint felszíni kibocsátást tekintve.
8. A beltéri építőanyagok kibocsátási határértékét tekintve a festék teljesíti a Német Építéstechnikai Intézet (German Institute Building Technique – DIBt) és a Német Egészségügyi Bizottság (German Committee for Health – AgBB) követelményeit, illetve a Belga Királyi rendelet követelményeit.
9. A gyártás során a termékhez nem adnak hozzá formaldehidet.

KÖNNYŰ FELHORDÁS

1. Csepegés-mentes formula.
2. Kiváló tapadó képesség.
3. Könnyű felhordhatóság.
4. Optimális száradási idő.

* A foltokat a keletkezésüktől számított 15 percen belül ajánlott eltávolítani a felületről.

** A PN-EN ISO 11890:2 szabvány szerint

*** Részletekért lásd a Gyártó nemzetközi BREAM nyilatkozatát.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:

A és C

Színek:

fehér, a Tikkurila Symphony, NCS, RAL és más színkártyák engedélyezett színei

Fényességi fokozat:

matt [5] (PN-EN 13300). Matt felületet képez.

Fedőképesség:

max. 16 m²/liter/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától, illetve a választott szintől.

Kiszerezések:

A-bázis: 0,45 l (színteszt); 0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l

C-bázis: 0,45 l (színteszt); 0,9 l; 2,7 l; 9 l

Hígítás:

szükség esetén vízzel, max. 5%-ban

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudására, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

Felhordási mód:	ecset, henger, szórás (fúvóka: 415/418, fúvókanyomás: 150-180 bar)
Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	kb. 2 óra alatt száraz, átfesthető min. 4 óra elteltével <small>Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén az átfesthetőségi idő növekedésére kell számítani.</small>
Kopásállóság: (ellenállás a nedves dörzsölésnek) Sugárzás-ellenállás:	1. osztály (PN-EN 13300:2002; PN-EN 11998:2007) Tisztítsa a festett felületet vízzel hígított, semleges tisztítószerrel. UV-C germicid lámpás tartóssági tesztelés során, 8 órás sugárzás esetén, a festett felület megjelenése és árnyalata nem változott.
Szárazanyag-tartalom:	A-bázis: kb. 52% (tömegszázalék) C-bázis: kb. 49% (tömegszázalék)
Sűrűség:	A-bázis: kb. 1,32 g/cm ³ (szintől függően) C-bázis: kb. 1,2 g/cm ³ (szintől függően)
Kötőanyag: Tárolás:	akril diszperzió Fagytól, közvetlen napsütéstől és az időjárás viszontagságaitól védendő. Száraz helyen, +5°C - +25°C-os hőmérsékleten, jól lezárt dobozban/kannában tárolandó. Használat után gondosan zárja vissza a kannát.
Szavatossági idő:	Gyártástól számított 3 év. Gyártási időt lásd a kannán.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen +5°C - +25°C között, páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Festetlen felületek:

A frissen vakolt vagy beton felületeket 4 hét száradási és kikeményedési idő elteltével lehet festeni. A gipszkarton és glettel felületek festését csak teljes száradás után végezze. Jelentős egyenetlenség esetén hordjon fel kiegyenlítő habarcsot a felületre, majd simítsa ki sima glettel. Enyhe egyenetlenség esetén elégséges a sima glettelés. Vegye figyelembe a kiegyenlítő habarcs és glett műszaki leírásában tartalmazott felhordási utasításokat. A gépi vakolatot, melyen látható a fényes szinter csiszolja le, majd távolítsa el a csiszoláskor

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

keletkezett port. Hordjon fel egy réteg OPTIVA PRIMER alapozót, majd két réteg OPTIVA MATT [5] fedőfestéket.

Korábban festett felületek:

Festés előtt mossa le a felületet, majd távolítsa el a felületről a szennyeződések, és a laza, lepergő festékrétegeket. A fényes felületeket csiszolja le, az esetleges egyenetlenségeket javítsa ki megfelelő töltőanyaggal. A fényes, félfényes, selyemfényű vagy szatén fényű festékréteget csiszolja meg, majd portalanítsa a felületet. Használjon 150-200-as finomságú csiszolópapírt. Alapozza a teljes felületet OPTIVA PRIMER alapozóval. Hordjon fel 2 réteg OPTIVA MATT [5] fedőfestéket.

Korábban enyves, vagy meszes festékekkel kezelt felületek:

A meszes vagy enyves festékréteget távolítsa el egészen a vakolatig. Távolítsa el a felületről a port és egyéb szennyeződések, az esetleges egyenetlenségeket, lyukakat pedig javítsa ki megfelelő töltőanyaggal. Alapozza a teljes felületet OPTIVA PRIMER alapozóval. Hordjon fel 2 réteg OPTIVA MATT [5] fedőfestéket. Laza szerkezetű felület esetén alapozza a felületet SUPRABILIT mélyalapozóval.

Figyelem! Festés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a glettel felület megfelelően erős és stabil – ha gyengéd áttörés után a glett hullik, vagy a kezén poros nyomot hagy, ez a kezelendő felület nem megfelelő szerkezetére utalhat. Alapozza a felület SUPRABILIT mélyalapozóval.

2) ALAPOZÁS:

Alapozza a felületet Optiva Alapozóval (Optiva Primer), a fedőfesték tervezett színéhez hasonló (világosabb) árnyalattal. Az erősen laza szerkezetű, porózus felületeket alapozza SUPRABILIT mélyalapozóval.

3) FELHORDÁS:

A festéket nem szükséges hígítani. Festés előtt készítsen elő megfelelő mennyiségű, azonos gyártási sorozatból származó (hígítás esetén pedig megfelelő mennyiségű, azonos hígítású) festéket. Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a festéket ecsettel, hengerrel, vagy szórással 2 rétegben, a felület porozitásától függően. Gyengén takaró színek esetén (a színező rendszerben LH-jelzéssel ellátott) vagy a C-bázisból kevert intenzív színek esetén alapozáshoz használjon a fedőréteg színéhez közel álló színűre kevert alapozót (OPTIVA PRIMER). Ha a festés során ragasztószalagot használ, még a festék megszáradása előtt távolítsa azt el.

TESZTFESTÉS (0,45 L-ES KISZERELÉS)

A megfelelő szín kiválasztása érdekében ajánlott a fal vagy a mennyezet felületén tesztfestést végezni. A termék utólagos színcorrekciója nem ajánlott. Tesztfestésnél ajánlott a tényleges festésnél használt eszközöket használni. A 0,45 l-es kiszerelés esetén a színek korlátolt számban állnak rendelkezésre, illetve enyhe színkülönbségek mutatkozhatnak a kis (0,45 l) kiszerelés és a nagyon kiszerelések között.

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

**FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:**

Használat után törölje le azonnal a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (Kategória/alkategória): A/a 30 g/l (2010).
A termék kevesebb, mint 1,5 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül veszélyes árunak. Gyermek kezébe nem kerülhet. Festés után a helyiségek csak alapos szellőztetést követően vehetők használatba. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot a csatornába engedni nem szabad.
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.
Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070
info.hu@dejmark.com , www.dejmark.hu

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.