

OTEX AKVA Tapadó Alapozó (OTEX AKVA Adhesion Primer)



- * különleges tapadó képesség
- * üvegen és csempén is tapad

TERMÉKTÍPUS:

Gyorsan száradó vízhígítású tapadó alapozó. Megfelel alapozó, vagy közbelső festékként új és korábban festett fa, farostlemez, faforgácslemez és fém felületekre beltéri, száraz helyiségekben. Jól tapad a különleges tapadást igénylő felületeken, mint pl. csempe, üveg, üvegháló, melamin, PVC, alumínium, cink horganyzott acél, valamint a katalizátoros vagy alkid festékekkel kezelt felületeken is.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Alkalmas fa, farost, faforgács és fém felületek festésére, beltéri száraz helyiségekben, mint pl. bútorok, ajtók, ablakok, faburkolatok, stb. Alkalmas katalizátoros, vagy poliuretán festékekkel kezelt kültéri ablakkeretek festésére is.

Nem alkalmas korábban nitrolakkal kezelt felületek festésére.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:	A
Színek:	Tikkurila Symphony 2436 színekártya szerint.
Fényességi fokozat:	Matt
Építőanyag károsanyag-kibocsátási minősítés:	M1
Fedőképesség:	6-8 m ² /liter
Kiszerezések:	0,9 l; 2,7 l; 9 l
Hígítás:	vízzel
Felhordási mód:	Ecset, henger, szórás Airless szórás esetén: fúvókaméret: 0,013"-0,015", hígítás: 0-5 térfogat%-ban.
Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	érintésszáraz kb. 1 óra múlva, átfesthető OTEX AKVA alapozóval kb. 2 óra múlva



Száranyag-tartalom:	kb. 35%
Sűrűség:	kb. 1,3 kg/l (ISO 2811)
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termékkód:	43V 6001
MED tanúsítvány száma:	VTT-C-11200-15-14

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 8°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt. Az alacsonyabb hőmérséklet (kb. +15°C), relatív magas páratartalom mellett (50-70%), meghosszabbítja a termék nyitott idejét, és megkönnyíti a vele való munkát.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Festetlen felületek:

Portalanítsa a felületet és távolítson el minden szennyeződést. A kezeletlen fa felületek csomóit kezelje Knotting Lacquer termékkel. A különlegesen erős tapadást igénylő felületeket mossa le Maalipesu tisztítószerrel, majd öblítse le alaposan vízzel. Száradás után csiszolja a felületet mattrá. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

Korábban festett felületek:

Mossa le Maalipesu tisztítószerrel, majd öblítse le alaposan vízzel. Száradás után csiszolja a felületet mattrá. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Szükség esetén hígítsa a festéket vízzel. Hordja fel ecsettel, hengerrel vagy szóróval. Nagy felületeken célszerű előbb bútorfestő hengerrel felhordani a felületre, majd ecsettel elteríteni a terméket. Javasolt a többszörösen elágazó, szintetikus szálú ecsetek használata.

Az Otex Akva tapadó alapozóval festett felületeket 5 óra elteltével lehet Unica Akva, Helmi vagy Feelings Bútorfesték festékkel átvonni.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb alapozót, majd mossa le azokat vízzel. A már félig megkeményedett terméket Tikkurila Szerszám-tisztító folyadékkal távolíthatja el.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt finoman egy puha kefével, vagy egy enyhén nedves törülőruhával.

Egy hónap elteltével: tisztítsa az elszennyeződött felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, egy puha kefével, szivaccsal vagy törülőruhával. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószerrel, egy szivaccsal, vagy törülőruhával. A tisztítás után gondosan öblítse le a felületet.



ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/i, 140 g/l (2010).**

A termék kevesebb, mint 140 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on és 2,4,7,9-tetrametil-dec-5-in-4,7-diol. Túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki. Védőkesztyű használata kötelező.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A száraz, üres dobozokat/kannákat hasznosítsa újra, vagy semmisítse meg. A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

ser190315 / ivk / 190914 / akk241014

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@dejmark.com, www.dejmark.hu