

**OTEX Tapadó Alapozó  
(OTEX Adhesion Primer)**

- \* különleges tapadóképesség
- \* üvegen és csempén is tapad

**TERMÉKTÍPUS:**

Gyorsan száradó alkid alapú alapozó. Megfelel alapozó, vagy közbenső festékként új és korábban festett fa, farostlemez és faforgácslemez felületekre. Jól tapad a csempe, üveg, üvegháló, PVC, alumínium, cink horganyzott acél, valamint a katalizátoros vagy alkid festékkel kezelt felületeken is.

**ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

Bútorok, ajtók, ablakok és panel faburkolatok festése beltérben. Alkalmos katalizátoros, vagy poliuretán festékkel kezelt kültéri ablakkeretek festésére is.

---

**MŰSZAKI ADATOK:****Bázisfesték:**

AP és C

**Színek:**

A Tikkurila Symphony színkártya szerint. A színhúség nem tökéletes. Az AP bázist önmagában, vagy színrekeverés alapjaként is lehet használni, a C bázis csakis a színrekeverés alapja lehet.

**Fényességi fokozat:**

teljesen matt

**Építőanyag osztályozás:**

MED (tengeri környezetben is használható termék)

**Fedőképesség:**8-10 m<sup>2</sup>/l/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvsvívó képességétől és a felhordás módjától.

**Kiszerezések:**

0,33 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l

**Hígítás:**

1050-es lakkbenzinnel, szórás esetén 1032-es hígítóval

**Felhordási mód:**

ecset, henger, szórás

Magasnyomású szórás esetén:

fúvókaméret: 0,011"-0,015", azaz 0,28-0,38 mm,

hígítás: 0-10 térfogat%-ban.

**Száradási idők:**

porszáraz kb. 1 óra múlva,

**(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)**

csiszolható és átfesthető

a következő napon

<b>Szárazanyag-tartalom:</b>	48 %
<b>Sűrűség:</b>	1,4 kg/l, fehér (ISO 2811)
<b>Tárolás:</b>	Tűri a hidegben való tárolást -és szállítást. A rosszul lezárt kannák/dobozok hosszú ideig nem tarthatók el.
<b>Termék kódja:</b>	203 6201/6003
<b>MED igazolás:</b>	<u>VTT 0809 MED 0348 Otex</u>

---

## FELHASZNÁLÁS:

**FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:** A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

### 1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

#### **Festetlen felületek:**

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések.

A csomós részeket kezelje a megfelelő Tikkurila termékkel.

#### **Korábban festett felületek:**

Mossa le a felületet Maalipesu-val, gondosan öblítse le, majd hagyja megszáradni. Csiszolja a felületet mattrá. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

### 2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Szükség esetén hígítsa a festéket; ecsettel való felhordás esetén 1050-es lakkbenzinnel, szórással való felhordás esetén 1032-es hígítóval. Hordja fel a festéket ecsettel, vagy szórással. Az Otex jól terülő festék, ezért általában nem szükséges megcsiszolni a felületet. A nagyon sima felületeket szükség esetén finom csiszolópapírral csiszolja meg.

### **FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:**

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-es lakkbenzinnel, vagy Pensselipesu-val.

### **FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:**

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt finoman egy puha kefével, vagy egy enyhén nedves törlőruhával.

Egy hónap elteltével: tisztítsa az elszennyeződött felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel, egy puha kefével, szivaccsal vagy törlőruhával. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószerrel, egy szivaccsal, vagy törlőruhával. A tisztítás után gondosan öblítse le a felületet.

**ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:**

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/i, 500 g/l (2010)**

A termék kevesebb, mint 500g/l VOC-t tartalmaz.

**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:**

Tartalmaz: hidrogénnel kénmentesített, nehéz naftát (ásványiolajat).

Kismértékben tűzveszélyes. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. A keletkezett gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Csatornába engedni nem szabad. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Etil-metil-ketoximot tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

**KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:**

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

**FORGALMAZZA:**

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

[info.hu@tikkurila.com](mailto:info.hu@tikkurila.com), [www.tikkurila.hu](http://www.tikkurila.hu)