

**PIGROL SVÉD VIASZ**  
**(PIGROL Schweden WAXX)**  
**(PIGROL Swedish Formula Wax)**



- \* csöpögésmentes viasz
- \* vízhatlan és időjárásálló bevonat beltéri és kültéri fa felületek kezelésére
- \* védi a fát a nedvesség, a szennyeződések és a UV sugárzás káros hatásai ellen
- \* magas minőségű, természetes, növényi viasz tartalommal
- \* természetbarát, vízhígítású formula
- \* oldószermentes
- \* nyál- és izzadság-ellenálló

**TERMÉKTÍPUS:**

Tixotróp jellegű vízhígítású faviasz kültéri és beltéri használatra, mely gyorsan szárad, szagtalan. A magas minőségű faviasz mélyen beszívódik a fába, így a felületet ellenállóvá teszi. A fa pórusait hagyja lélegezni, a fának kellemesen bársonyos felületet ad. Csöpögésmentes jellegének köszönhetően különösen alkalmas a fej fölötti festéshez.

Fényellenálló, mikropigmenteket tartalmaz, melyen mélyen behatolnak a fába, megvédve azt az elszíneződéstől és az UV sugárzás káros hatásaitól. Természetbarát termék: vízhígítású formula, mely száradás után vízhatlanná teszi a felületet. Oldószermentes, nem tűzveszélyes, nem tartalmaz vegyi fakonzerváló anyagokat. Megbízható védelmet nyújt a nedvszívás, duzzadás és összeszáradás ellen, megelőzi a fa repedését.

A DIN 53160 szabvány előírásainak megfelelően nyál- és izzadság-ellenálló, az EN 71 (3. rész) követelményeik megfelel (gyermekjátékok biztonsága).

**ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

Európai vagy trópusi fafajtákból készült új és régi fafelületek kezelésére. A viasz kültérben megfelel esődeszkázat, fapanel burkolatok, erkélykerítések, kerti bútor, ajtók, ablakok, kerítések, stb. felületeinek kezelésére. Szintén megfelel melegházak fa felületeire és kaptárok felületi kezelésére is.

Beltérben megfelel fa mennyezetek és padlók, falburkolatok, lépcsőkoriátok, ajtók, fa bútorok, stb. kezelésére.

Erős vízhatlan hatása miatt megfelel magas páratartalmú helyiségek, mint pl. fürdőszobák, uszodák, szaunák és konyhák fa felületeinek kezelésére.

---

**MŰSZAKI ADATOK:**

**Színek:**

13 előre kevert szín, melyek egymással is keverhetőek. PIGROL, RAL és NCS színekártyák színei szerint színezhető.

Festés előtt javasolt tesztfestés végzése. A végső színhatást eltérhet a színminta árnyalatától, amit befolyásol a fa eredeti színe, fajtája, nedvességtartalma, a felhordott réteg vastagsága, stb. A fehér színanyag

---

A PIGROL felületkezelő termékeket magas minőség jellemzi. A termékek a címkén, termékleíráson és biztonsági adatlapon feltüntetett használati utasításoknak megfelelő, alapos felület-előkészítést igényelnek. A főnti információ a gyártó legjobb tudására és gyakorlati tapasztalataira alapul, de nem mentesít az alól, hogy a terméket a felhordási körülményekhez igazítva kell alkalmazni. A PIGROL Farben GmbH, üzleti alapelvei szerint garantálja a termék következetesen magas minőségét. A gyártónak nem áll módjában a termékekre vonatkoztatva olyan információt nyújtani, ami a termékek más gyártók termékeivel való összekeverését és együttes használatát érinti, s a főt nevezett szituációban a garancia megszűnik. Mindemellett a gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. A gyártó fenntartja jogát arra, hogy a termékeken és azok csomagolásán előzetes bejelentés nélkül technikai módosításokat alkalmazzon.

titánium-dioxidot tartalmaz, ezért enyhébb UV-védelmet biztosít, mint a többi szín. Az időjárás hatásai ellen optimális védelmet nyújtanak a diófa, a türkizkék és a svédvörös színek. Minden réteg sötétíti az árnyalatot.

**Fényességi fokozat:**  
**Fedőképesség:**selymesen matt  
10-12 m<sup>2</sup>/liter/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvsvízó képességétől és a felhordás módjától. A fokozottan porózus, vagy durva felületek kezeléséhez több viasz szükséges.

**Kiszerezések:**  
**Hígítás:**  
**Felhordási mód:**0,75 l; 2,5 l  
vízzel  
ecset, henger**Száradási idő:**  
**(20°C-on és 60% relatív páratartalom mellett)**érintésszáraz kb. 30-60 perc múlva  
csiszolható és átfesthető kb. 1-2 óra múlva  
Száradás alatt nincs oldószer kipárolgás.**Viszkozitás:**  
**Sűrűség:**  
**Összetétel:**használatra kész  
kb. 1,03 kg/l  
viasz emulzió, akrilát emulzió, adalékanyagok, víz, szerves és ásványi pigmentek.**Kötőanyagok:**

vízben emulgeált, módosított természetes viaszok, melyes a fa védelmét és fenntartását biztosítják.

**Német GISCODE:**  
**EWC hulladékkód:**M-KH 01  
08 01 12**Tárolás:**Használat után szorosan zárja vissza a kannákat.  
Tárolja hűvös helyiségben. Fagytól védendő.

---

**FELHASZNÁLÁS:**

**FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:** A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább +5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt. A festendő fa nedvességtartalma ne haladja meg a 18%-ot.

**1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:**

A tökéletes minőség eléréséhez elengedhetetlen a felület megfelelő előkészítése.

**Kezeletlen felületek**

Távolítsa el a felületről a port, a zsíros olajos, viaszos és egyéb szennyeződések és a laza, leváló rostokat. Szükség esetén csiszolja meg a felületet, szélirányban. Távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port. A gyantazsebeket távolítsa el mechanikusan. A magas gyanta tartalmú felületeket, vagy az olajos lerakódásokat mossa le nitro hígítóval.

**Korábban kezelt felületek:**

A PIGROL felületkezelő termékeket magas minőség jellemzi. A termékek a címkén, termékleíráson és biztonsági adatlapon feltüntetett használati utasításoknak megfelelő, alapos felület-előkészítést igényelnek. A főnti információ a gyártó legjobb tudására és gyakorlati tapasztalataira alapul, de nem mentesít az alól, hogy a terméket a felhordási körülményekhez igazítva kell alkalmazni. A PIGROL Farben GmbH, üzleti alapelvei szerint garantálja a termék következetesen magas minőségét. A gyártónak nem áll módjában a termékekre vonatkoztatva olyan információt nyújtani, ami a termékek más gyártók termékeivel való összekeverését és együttes használatát érinti, s a főt nevezett szituációban a garancia megszűnik. Mindemellett a gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. A gyártó fenntartja jogát arra, hogy a termékeken és azok csomagolásán előzetes bejelentés nélkül technikai módosításokat alkalmazzon.

### **Viasszal kezelt felületek**

Dörzsölje le alaposan a felületet, távolítsa el a szennyeződések. A gyantás felületeket mossa le nitro hígítóval.

### **Festett felületek**

A filmréteget nem képező festékekkel festett felület, tisztítás után közvetlenül átfesthető a Svéd Viasszal. A filmréteget képező festéket teljesen el kell távolítani a felületről, azután lehetséges a Svéd Viasszal való kezelés.

Keményolajokkal kezelt fapelületekre nem hordható fel a PIGROL Svéd Viasz.

### **Elöregedett lakkrétegek**

A régi lakkréteget tökéletesen el kell távolítani és a felületet szükség esetén meg kell csiszolni. Az elfeketedett felületi részeket távolítsa el teljesen, amíg a fa eredet színe nem látszódik.

### **Felület-előkészítés fakonzerváló anyaggal való kezelés előtt**

A kültéri, gombásodásra fokozottan hajlamos felületeket kezelje előbb PIGROL Holzschutzgrund WB plus (vízhígítású) alapozóval, PIGROL Holz-GrundierÖl plus alapozó olajjal vagy PIGROL KombiGrund neu alapozóval, melyek korhadástól és kékpenésztől védik a fát. Száradás után, finoman csiszolja meg a felületet, ezt követően hordja fel a PIGROL Svéd Viaszt.

### **2) ALAPOZÁS:**

A kültéri és a beltéri, nedves környezetben lévő fa felületeket alapozza impregnáló alapozóval.

### **3) FELHORDÁS:**

Felhordás előtt alaposan keverje el a viaszt. Hordja fel a viaszt ecsettel vagy hengerrel.

Beltéri felületek esetében alkalmazzon 1-2 réteg hígítatlan viaszt.

Kültérben alkalmazzon legalább 2 réteg viaszt, de az időjárási hatásoknak különösen kitett felületeken szükséges egy harmadik réteg felvitele is. A rétegek között tartsa be a száradási időket. Magas páratartalmú helyiségekben a megfelelő védelem elérése érdekében ajánlott a látható részeket egy további réteggel kezelni.

Ha nagyon porózus, vagy a napsugárzásnak fokozottan kitett felületeket kezel, vagy az időjárás meleg és száraz, az első réteg viaszt hígítsa max. 30%-ban vízzel.

Növelheti a felület szépségét és fényességi fokát, ha köztes csiszolást alkalmaz. Végezze a csiszolást finom csiszolópapírral.

A fa szépségének további fokozása festés utáni finom csiszolással lehetséges. Óvatosan csiszoljon, 220-as vagy annál finomabb csiszolópapírral, és csak a kiálló rostokat csiszolja le, a viaszos felület ne sérüljön.

**FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:**

Tisztítsa a szerszámokat a festés után azonnal.

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb viaszt, majd mossa le azokat szappanos vízzel. Ha a kezelés hosszadalmas, időről-időre öblítse át a szerszámokat tiszta vízzel.

**FELÚJÍTÁS:**

A Svéd Viasszal kezelt felületeket Svéd Viasszal lehet felújítani, de átfesthetők filmréteget képező festékekkel is. Távolítsa el a felületről a port és olajos szennyeződések, majd hordjon fel egy friss réteg Svéd Viaszt.

A Svéd Viasz egyik fontos előnye az, hogy a termékkel kezelt felületeket a későbbiekben gond nélkül át lehet festeni PIGROL filmképező festékekkel.

**OPTIMÁLIS HOSSZÚ TÁVÚ VÉDELEM:**

Hosszú távú védelem a megfelelő színválasztással biztosítható. A nagyon sötét árnyalatok esetén a fa jelentősen nagyobb mennyiségű hőt vesz fel, ami idő előtti kiszáradást és a fa repedését okozhatja. Az áttetsző vagy nagyon világos árnyalatok nem tartalmaznak pigmentet, így kevésbé vagy egyáltalán nem védik a fát az UV sugarak káros hatásától. Ilyen esetekben a több réteg felvitele sem védi a fát (trópusi fajtákat beleértve) az elszürküléstől.

A gombásodásra és algásodásra hajlamos kültéri fafelületeket javasolt Svéd Viasz és PIGROL PIGROsan keverékével kezelni.

**A FA MINTÁZATA**

Az egyenletesen felhordott termék egyértelműen kihangsúlyozza a puha növekedési gyűrűket, és megőrzi a fa természetes szépségét. A fehér árnyalatok esetén idővel érvényesülhet az eredeti barnás árnyalat. A jelenség a fában lévő, vízben oldódó anyagoknak köszönhető, amelyek főként a kemény növekedési gyűrűk és az ágak helyén vannak nagyobb koncentrációban. A nikotin-terhelés idővel sárgásbarna elszíneződést okozhat.

**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:**

Nem minősül veszélyes terméknek. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Ne lélegezze be a keletkezett festékködöt. Csak jól szellőző helyiségekben használható. Bőrre jutás vagy szembekerülés esetén, mossa ki azonnal bő vízzel. Csatornába nem engedhető. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap a Dejmark Kft-től igényelhető.

**KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:**

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

**FORGALMAZZA:**

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

[info.hu@dejmark.com](mailto:info.hu@dejmark.com), [www.tikkurila.hu](http://www.tikkurila.hu)

A PIGROL felületkezelő termékeket magas minőség jellemzi. A termékek a címkén, termékleíráson és biztonsági adatlapon feltüntetett használati utasításoknak megfelelő, alapos felület-előkészítést igényelnek. A főnti információ a gyártó legjobb tudására és gyakorlati tapasztalataira alapul, de nem mentesít az alól, hogy a terméket a felhordási körülményekhez igazítva kell alkalmazni. A PIGROL Farben GmbH, üzleti alapelvei szerint garantálja a termék következetesen magas minőségét. A gyártónak nem áll módjában a termékekre vonatkoztatva olyan információt nyújtani, ami a termékek más gyártók termékeivel való összekeverését és együttes használatát érinti, s a fent nevezett szituációban a garancia megszűnik. Mindemellett a gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. A gyártó fenntartja jogát arra, hogy a termékeken és azok csomagolásán előzetes bejelentés nélkül technikai módosításokat alkalmazzon.