

**SUPI SAUNA LAKK
(SUPI SAUNA FINISH)**

* szaunaápolás a szauna őshazájából

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású akrilát lakk beltéri használatra. Vizes helyiségek falainak és mennyezeteinek kezelésére. Víztaszító hatású és óvja a felületet az elszennyeződéstől. Képpenész- és penészgátló anyagot tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Beltéri vizes helyiségek fa, farostlemez és beton felületeire a használati utasítás betartása mellett. Különösen alkalmas szaunák gőzkabinjának, zuhanyzójának és öltözőkódó helyiségének falaira és mennyezeteire. Nem alkalmas a szaunapadok kezelésére.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

EP

Színek:

A Beltéri Lakk Színkártya szerint

Fényességi fokozat:

félmatt

Fedőképesség:8-12 m²/liter/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

0,9 l, 2,7 l, 9 l

Hígítás:

vízzel

Felhordási mód:

ecset, szórás

Száradási idők:**(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)**

porszár az kb. 1/2 óra múlva,

átfesthető 2-3 óra múlva,

használatba vehető kb. 2 nap múlva

Szárazanyag-tartalom:

kb. 16%

Sűrűség:

kb. 1,0 kg/l színtől függően

Tárolás:

Fagytól védendő.

Termék kódja:

868 6404

FELHASZNÁLÁS:**FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:** A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések. A durva felületeket csiszolja meg, majd portalanítsa.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a lakkot, s tegye azt időnként a festés alatt is, hogy a színanyag és a mattosító adalékanyag jól elvegyüljön a lakkal. Szükség esetén hígítsa a lakkot vízzel. Hordja fel a lakkot 2 rétegben, a szauna gőzkabinjában egy rétegben, szálirányban haladva.

Ha színezett lakkot használ, a felhordás előtt végezzen egy különálló falemezen próbafestést. A kezelt felület végső színhatása függ a fa fajtájától, keménységétől, a felület eredeti színétől, valamint a felhordott rétegek számától. Az egységes színhatás elérése végett egy felületi egységet mindig egyszerre kezeljen.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb lakkot, majd mossa le azokat vízzel. A festőszerszámokra száradt lakkot mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A felületet a festéstől számított kb. egy hónapig lehetőleg ne tisztítsa.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet Supi Szaunatisztító Folyadékkal (1-2 dl tisztító 5 liter vízben elkeverve). A vízkő oldására használjon 10-15%-os oldatot. Az erősen elvízkövesedett és elrozsdásodott felületekre használja a tisztítószer hígítatlanul. A fa árnyalatának világosabbá tételéhez használja a tisztítószer és víz 1:1 arányú elegyét, hagyja azt 15 percig hatni a felületen, majd öblítse le alaposan tiszta vízzel.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/f, 130 g/l (2010).**

A termék max. 130 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül veszélyes árunak. Használja a terméket körültekintően.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu