

**SUPRABILIT  
(SUPRABILIT)**

\* megerősíti és fixálja a felületet

**TERMÉKTÍPUS:**

Speciális diszperziós mélyalapozó abszorptív felületek festés előtti kezelésére. Megerősíti a felületet és csökkenti annak nedvszívó képességét, növeli a fedőfesték tapadását.

**ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

Gipszkarton, glettel -és beton felületek, gipsz -és cement-mész vakolatok alapozása.

---

**MŰSZAKI ADATOK:**

<b>Színek:</b>	áttetsző
<b>Fedőképesség:</b>	18 m <sup>2</sup> /l/réteg-ig A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
<b>Kiszerezések:</b>	1l, 5l
<b>Hígítás:</b>	vízzel
<b>Felhordási mód:</b>	ecset, henger, szórás
<b>Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)</b>	száraz kb. 2 óra múlva, következő réteg felhordható legalább 4 óra elteltével
<b>Sűrűség:</b>	kb. 1,01 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tárolás:</b>	5 °C és 25°C-o hőmérsékleten, jól lezárt kannákban Fagytól védendő.

---

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a főnti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.

**FELHASZNÁLÁS:**

**FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:** A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt.

**1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:**

Az új beton és vakolt felületeket legalább 4 hét száradási és kikeményedési idő után lehet lefesteni.

Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések. A felületi hibákat és egyenetlenségeket egyenlítse ki a megfelelő töltőanyaggal. Távolítsa el a meszes, vagy enyves festéket a felületről.

**2) FELHORDÁS:**

Felhordás előtt alaposan keverje el az alapozót. Keverje el az alapozót 1:1 arányban vízzel, majd az elegyet is alaposan keverje el. Hordja fel az alapozót egy, szükség esetén legalább 4 óra elteltével még egy rétegben ecsettel, hengerrel, vagy szórással. Amennyiben szükséges, hígítsa maximum 20%-ban vízzel.

**FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:**

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb alapozót, majd mossa le azokat vízzel.

**ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:**

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/h, 30 g/l (2010)**

A termék kevesebb, mint 30 g/l VOC-t tartalmaz.

**EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:**

A termék nem minősül veszélyes árunak. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

**KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:**

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

**FORGALMAZZA:**

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com, www.tikkurila.hu

A Tikkurila Polska S.A. garantálja a termék megfelelő minőségét, de gyártóként nincs befolyással a felhasználás körülményeire és módjára, ezért nem áll módjában felelősséget vállalni a kivitelező munkájáért. A gyártó a fenti információt a legjobb tudásra, szakértelemre és gyakorlati tapasztalatokra alapozva szolgáltatja, ami nem mentesít az alól, hogy a terméket a jelenleg hatályos építésügyi, munkaegészségügyi –és biztonsági szabályzatok követelményeinek megfelelően kell felhasználni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vállal felelősséget azokért a hibákért és károkért, amik a terméknek a más cégek termékeivel való együttes felhasználásából erednek, valamint a vásárló/felhasználó által a termék összetételének megváltoztatásából eredő károkért.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a termékleírás tartalmát.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes körű jogát arra, hogy a technikai fejlődés keretein belül termékeit megváltoztathassa.