

PANEELI ÄSSÄ LAKK
(korábban KIVA PANEL LAKK)
(PANEL ACE)
(PANEELI ÄSSÄ)



* nem sárgul

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású, kevésbé kellemetlen szagú, nem sárguló akrilát lakk beltéri használatra. Alkalmos festett felületek védő jellegű lakkozására is. Nem alkalmas padlók és bútorok lakkozására.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Beltéri fa panel burkolatok, falak, mennyezetek, ajtók, beton és téglafelületek, stb. lakkozása.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:

EP

Színek:

Tikkurila Beltéri Lakk színekártya szerint

Fényességi fokozat:

fél matt

Építőanyag osztályozás:

M1

Fedőképesség:

8-12 m²/l/réteg

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

0,9 l, 2,7 l

Hígítás:

vízzel, szükség esetén, max. 5%-ban

Felhordási mód:

ecset, szórás

A Paneeli Ässä lakk felhordására legjobban a poliészter- és a neylonszálal ecsetek felelnek meg.

Száradási idők:

(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)

érintésszáraz ½ óra múlva,

átfesthető 2-3 óra múlva

A teljes szárazságot és kikeményedést kb. 2 hét alatt éri el a felület. Ez alatt az idő alatt lehetőleg kerülje a nehéz terhelést, és ne helyezzen el tárgyakat a felületen.

Szárazanyag-tartalom:

22%

Sűrűség:

1,0 kg/l (ISO 2811)

Tárolás:

Fagytól védendő.

Termék kódja:

846 6404

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő és a festendő felület hőmérséklete legyen legalább 10°C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések és a laza, lepergő rétegeket. A kezeletlen fa felületeket nedvesítse be, hogy a laza rostok kiálljanak a felületből. Hagyja a felületet megszáradni, majd csiszolja le.

A rossz állapotban lévő festékrétegeket teljes mértékben távolítsa el. A töréseket és repedéseket, szöglyukakat töltsse föl, a felületi egyenetlenségeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. A javított és a fényes felületeket alaposan csiszolja le.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt és közben is időnként, keverje el alaposan a lakkot. Hordjon fel két-három réteg Paneeli Ässä Lakkot a felület minőségétől és a kívánt színmélységtől függően. Fessen mindig szélirányban és kerülje az átfedéseket. A végső színhatás függ a lakkozott fa fajtájától és keménységétől. A kiválasztott fényfokozatot általában két réteg lakk felhordásával lehet elérni.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb lakkot, majd mossa le azokat vízzel. A festőszerszámokra száradt lakkot mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A felhordástól számított egy hónapig ne tisztítsa a felületet.

Egy hónap elteltével: Az elszennyeződött felületeket tisztítsa semleges (pH 6-8) tisztítószerrel (pl. mosogatószeres vízzel) egy törlőruhával, szivaccsal, vagy egy puha kefe segítségével. A tisztítás után ne hagyja a felületet nedvesen.

Az erősen szennyezett felületeket tisztíthatja enyhén lúgos (pH 8-10) mosószerrel egy törlőruhával, vagy szivaccsal. Tisztítás után alaposan öblítse le a felületet tiszta vízzel.

FELÚJÍTÁS:

A Paneeli Ässä Lakkal festett felületet Paneeli Ässä Lakkal, vagy hasonló vizes bázisú lakkal lehet felújítani.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/e, 130 g/l (2010).**

A termék kevesebb, mint 130 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

A termék nem minősül veszélyes árunak. További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu

