

**UNICA SUPER LAKK, FÉNYES
(UNICA SUPER LACQUER)**

- * rendkívül tartós felület
- * vízi környezetben is megfelel

TERMÉKTÍPUS:

Gyorsan száradó uretánalkid lakk beltéri -és kültéri fa felületek lakkozására. UV-sugárzás ellen védő anyagot tartalmaz, ami lassítja a napsugárzás káros hatásait. A színezett lakk jobban véd a napsugárzás ellen, mint a színezetlen. Alkalmas beltéri és kültéri fafelületek kezelésére.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Csónakok, bútorok, enyhe mechanikai igénybevételnek kitett padlók, stb. lakkozása.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázis:	EP
Színek:	a Beltéri Lakk és a Valtti Color színekártyák szerint Felhordás előtt végezzen próbalakkozást a kezelendő felület egy kis részén, hogy meggyőződhessen a színárnyalat megfelelőségéről az adott felületen. Ha a szín túl sötétnek tűnik, halványíthat árnyalatán színezetlen Unica Super lakkal, vagy az 1050-es lakkbenzinnel.
Fényességi fokozat:	fényes
Fedőképesség:	12-14 m ² /liter/réteg A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.
Kiszerezések:	0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Hígítás:	1050-es lakkbenzinnel
Felhordási mód:	ecset, szórás Magasnyomású szórás esetén: Fúvókaméret: 0,009"-0,013", azaz 0,23-0,33 mm, Hígítás: 0-10 térfogat%
Száradási idők: (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	porszáraz 2 óra múlva, érintésszáraz 6 óra múlva, a következő réteg felhordható kb. 24 óra múlva, az alsó réteg megszáradása után A teljes kikeményedést és tartósságot kb. 4 hét múlva éri el. A száradás időtartamát befolyásolja a szellőztetés, a levegő hőmérséklete és relatív páratartalma, valamint a felhordott réteg vastagsága.
Moshatóság: Kémiai ellenállás:	nagyon jó, általános tisztítószerrel mosva (SFS 3755) Túri a benzint, a naftát, lakkbenzint, a háztartási szeszt, de nem túri pl. a hígítókat. Túri a növényi –és állati zsiradékot, a kenőolajokat –és zsírokat.
Kopásállóság:	jó

Szárazanyag-tartalom:	kb. 48%
Sűrűség:	0,9 kg/l (ISO 2811)
Tárolás:	Tűri a hidegben való tárolást. A rosszul lezárt, vagy sérült doboz/kanna tartalma hosszú ideig nem tartható el és nem használható fel.
Termék kódja:	556

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A kezelendő felület legyen száraz és tiszta. A lakkozás és a száradás alatt a levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt. Ne lakkozzon direkt napfényben, nedves és hideg időben. Kezdje a lakkozást olyan időben, hogy a lakkréteg meg tudjon száradni az esti harmat leszállta előtt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Lakkozatlan felületek:

Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések. A keményfa felületeket lakkozás előtt törölje le 1050-es lakkbenzinnel. A kültéri kezeletlen fa felületeket alapozza Valtti Base-zel a lakkozás előtt.

Korábban lakkozott felületek:

Mossa le a felületet Maalipesu tisztítófolyadékkal, majd öblítse le alaposan vízzel. Távolítsa el a laza, lepergő lakkrétegeket kaparóvassal. Csiszolja meg az egész felületet, majd távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a lakkot. Az új felületek alapozó lakkozásához hígítsa a lakkot 20%-ban az 1050-es lakkbenzinnel. Hordjon fel egyenletesen 2-3 vékony réteg lakkot. A fedőlakkozást végezze 0-20%-ban hígított Unica Super lakkal.

A korábban lakkozott felületeket lakkozza egyből 1-2 rétegben hígítatlan Unica Super lakkal. Csiszolja meg a felületet finoman minden két réteg között.

Figyelem!

A kültéri, erős terhelésnek kitett felületek alapozását végezze mindig fényes Unica Super lakkal.

FELÚJÍTÁS:

Rendszeresen ellenőrizze a lakkozott felület állapotát és szükség esetén (amikor a lakk kezd leválni a felületről) végezzen felújító lakkozást. A színezett lakkal kezelt felületek ritkábban igénylik a felújítást, mint a színezetlen lakkal kezelt. Az Unica Super lakkal kezelt felületeket Unica Super lakkal, vagy hasonló, oldószerbázisú lakkal lehet felújítani. Lásd a Felület előkészítése címszó alatt leírtakat.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb lakkot, majd mossa le azokat 1050-es lakkbenzinnel. A festőszerszámokra száradt lakkot mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A lakk a teljes kikeményedést és tartósságot normál körülmények között kb. 1 hónap alatt éri el. Ez alatt az idő alatt kezelje a felületet óvatosan és lehetőleg ne tisztítsa azt. Ha felületet rögtön, vagy nem sok idővel a kezelés után mégis szükséges tisztítani, tegye azt egy puha kefével, vagy egy nedves törlőruhával.

Egy hónap elteltével:

A szennyezett felületeket tisztítsa semleges (pH 6-8) tisztítószerrel (pl. mosogatószeres vízzel), egy puha kefével, szivaccsal, vagy törlőronggyal. Az erősen szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószerrel egy szivaccsal, vagy törlőronggyal. Tisztítás után alaposan öblítse le a felületet tiszta vízzel.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/i, 500 g/l (2010)**

A termék kevesebb, mint 500 g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Tartalmaz: hidrogénnel kezelt, nehéz naftát (ásványiolajat).

Kismértékben tűzveszélyes. Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkezett gőzt/permetet/gázt/füstöt nem szabad belélegezni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni. Etil-metil-ketoximot és kobalt-oktoátot tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A terméket a lefolyóba, a csatornarendszerbe, vagy a talajra önteni nem szabad. A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

Figyelem!

Öngyulladásveszély!

A termékkel átitatott törlőruhák, szivacsok, vagy az esetleges csiszolásból származó por önmaguktól begyulladhatnak, ezért tartsuk azokat vízben, szárítsuk őket kültéren, vagy égessük el a kezelés befejeztével azonnal.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@dejmark.com , www.tikkurila.hu