

### LIFE – LINEA Beltéri Falfesték

#### Terméktípus

Vízhígítású diszperziós festék polimer kötőanyaggal beltéri falfelületek festésére. Rendkívül alacsony illékony szerves vegyület tartalom jellemi, nem tartalmaz nehézfémeket. Könnyen felhordható, a MIXLINE színező rendszerben számos pasztellszínre színezhető. Kiválóan páraáteresztő bevonatot képez, mely száraz dörzsölésnek jól ellenáll. Figyelem: a nedves szivaccsal vagy törlőruhával való áttörítés puhíthatja a festékrétegeket, illetve előidézheti annak sérülését. Összetétel: vízbázisú polimer kötőanyag, pigmentek, speciális adalékanyagok.

#### Alkalmazási terület

Olyan lakó- és irodaépületek, iskolák, kórházak, szállodák, öregetthonok és egyéb középületek beltéri falainak és mennyezeteinek védelmet nyújtó és dekorációs festésére alkalmas, ahol nem követelmény a moshatóság vagy a nedves dörzsállóság. Finomvakolatok festésére alkalmas, mint pl. glettelt, tapétázott, gipszkarton, faforgács – és farostlemez, és beton felületek. A termék felhordható jó tapadással rendelkező diszperziós vagy emulziós festékrétegre és jól tapadó finomvakolatokra. A termék nem alkalmas korábban kréta alapú (vízben oldódó) bevonattal és mész alapú festékekkel kezelt felületek festésére.

MŰSZAKI ADATOK		
Kötőanyag típusa		Alkid gyanta
Sűrűség		1,61 – 1,66 g/cm <sup>3</sup>
Száranyag-tartalom		64,37% (30 perc 105°C-on)
Kiadósság		Kb. 160 – 200 ml/m <sup>2</sup> (két réteg) sima felületeken, középszőrű hengerrel felhordva. A valós kiadósság függ a festendő felület érdességétől és nedvszívásától. Pontos kiadósság a festés helyszínén mérhető fel.
PVC		~ 91
Optimális szárazréteg-vastagság		60 µm (2 x 30 µm)
Száradási idők		Érintésszáraz: kb. 50 perc Átfesthető: 4-6 óra elteltével
Alapozás		Normál nedvszívó képességű felületek: A festék 1:5 arányban, vízzel hígított változata mész-cement vakolatok, jó minőségű beton, gipszkarton lemezek
Felhordás		Rövidszőrű henger (a sarkokban és az éleknél ecset használható).
Festendő felület		Megfelelően előkészített falfelület.
Hígító		Víz, max. 10%-os hígításban
Viszkozitás, KU		Tixotropikus formula
Száraréteg tulajdonságai	Nedves dörzsállóság	Nem ellenálló
	Fényességi fokozat	Matt
VOC (illékony szerves vegyületek)		EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/a 30 g/l (2010). A termék max. 30 g/l VOC-t tartalmaz.
Kiszerezés		5 l; 15 l (műanyag vödör)
Tárolás		Fagytól és közvetlen napsütéstől védendő.
Szavatossági idő		18 hónap, gyárilag lezárt kannában, beltérben tárolva.

## **Színek**

Fehér 1503, a MIXLINE színező rendszer pasztellszínei. Life Toner segítségével pasztellszínekre keverhető (max. 200 ml per 15 l fehér festék).

## **Felület előkészítése**

A festendő felület legyen száraz, tiszta, portól és más szennyeződésektől mentes. Távolítsa el a felületről a rozsdát, a zsíros, olajos és egyéb szennyeződéseket. A korábban festett felületekről távolítsa teljes egészében a vízben oldódó dekoratív bevonatot és a mész alapú festéket. Csiszolja matta a korábbi fényes festékréteget (olajfesték, lakk, zománccfesték). A penésszel fertőzött felületeket festés előtt kezelje a megfelelő penészeltávolító szerrel.

## **Felhordási körülmények**

A festendő felület legyen száraz és tiszta. Normál körülmények között (20°C és 65%-os relatív páratartalom), a frissen felhordott glett és finomvakolat festés előtt kb. 1 napos száradási időt igényel minden mm rétegvastagságra. A friss beton csak 4 hét teljes száradási és kikeményedési idő után festhető.

## **Felhordás**

Csak felhordás előtt keverje fel a festéket. Szükség esetén hígítsa vízzel, max. 10%-ban, az optimális felhordási viszkozitás eléréséig. FIGYELEM! Hígítás következtében nagymértékben csökken a festék fedőképessége.

A színeltérések elkerülése végett keverje össze egy nagy tartályban a festőmunkához szükséges azonos színű, teljes festékmennyiséget. Nagy felületeknél, ahol a színkiegyenlítés a nagymennyiségű festék miatt egy réteg számára sem biztosítható, keverjen össze legalább három kannányi festéket. Amikor az így bekevert festék egyharmada elfogyott, keverjen hozzá újabb adagot. Egyazon gyártási sorozatból származó hígítatlan fehér festék esetén a színkiegyenlítés nem szükséges.

A festési munkálat megkezdése után nem ajánlott a festéket hígítással, színezék hozzáadással, stb. javítani. Nagy felületek festése előtt ajánlott kiadósság-felbecsülést segítő tesztfestést végezni.

Hordja fel a terméket 2 rétegben, hosszúszerű szőrme, vagy textil festőhengerral (szálhossz 18-20 mm, henger anyaga lehet: természetes vagy műszőrme, vestan, nylon, perlon vagy poliészter, műszálas szövet), vagy disperziós festékek felhordására alkalmas ecsettel. Hengerral való felhordásnál használjon megfelelő festőtálcát. Egy adott falfelületet ajánlott egyazon munkamenetben, szünet nélkül lefesteni. Sarkokban és a nehezen elérhető helyeken ecset vagy kisméretű henger használható.

## **Festőszerszámok tisztítása**

Használat után mossa le azonnal a festőszerszámokat vízzel.

## **Egészségügyi és biztonsági osztályozás**

Mindig tartsa szem előtt a építkezési és festési munkálatokra vonatkozó utasításokat és előírásokat. A termék felhordása nem igényel speciális munkavédelmi intézkedéseket.

## Környezetvédelem és hulladékkezelés

Folyékony hulladék: EWC kód: 08 01 12. A folyékony hulladékot nem dobható háztartási hulladéktárolóba, nem önthető csatornába vagy folyóvízbe. Száradás és kikeményedés után építkezési hulladékként kezelendő: EWC kód 17 09 04. Megfelelő tisztítás után a száraz, kiüresedett kannák újrahasznosíthatók.

## **FORGALMAZZA:**

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

[info.hu@dejmark.com](mailto:info.hu@dejmark.com) [www.dejmark.hu](http://www.dejmark.hu)