

**TUNTO FINOMSZEMCSÉS STRUKTÚRGLETT
(TUNTO FINE TEXTURED FINISH)**

- * dekoratív, domborműves felületek
- * művészet a falakon

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású akrilát dekorációs bevonat beltéri falakra és mennyezetekre.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Beltéri száraz helyiségek új és korábban festett beton, téglá, gipszkarton, faforgácslemez és farostlemez falfelületeinek dekorálása, ha struktúrált bevonatot szeretnének elérni.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

AP és C

Színek:

Tunto színkártya színei, és a Symphony színrendszerből a színező rendszer által engedélyezett színek

A megvilágítás és a megalkotott felület struktúrája hozzájárulnak a végső színhatáshoz. A terméket színrekeverés előtt fel kell keverni.

Fényességi fokozat:

teljesen matt

Takarás:1-9 m²/liter, a felhordási technikától függően

- vastag hengerezés: 1-1,5 m²/l
- vékony hengerezés: 4-5 m²/l
- ecsettel való felhordás: 2-2,5 m²/l
- spaklival való felhordás, vastag rétegben: 2-2,5 m²/l
- spaklival való felhordás, vékony rétegben: 7-9 m²/l

Kiszerezések:

2,7 l, 9 l

Hígítás:

vízzel, szükség esetén

Felhordási mód:ecset, henger, spatula
mintázáshoz: tapétavágókés, puha kefe,
mintázóhenger, stb.**Száradási idők:**

átfesthető 24 óra múlva

(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)**Szárazanyag-tartalom:**

kb. 53%

Sűrűség:

1,0 kg/l (ISO 2811)

Tárolás:

Fagytól védendő.

Termék kódja:

717 6201 (AP) / 6003 (C)

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő, a festendő felület és a felhordandó glett hőmérséklete legyen legalább 5°C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:**Festetlen felületek:**

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződések. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltsse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. A javított felületeket száradás után csiszolja le, majd portalanítsa. Alapozza az egész felületet Feelings Univerzális Alapozóval (Feelings Universal Primer).

Korábban festett felületek:

Tisztítsa le a korábban festett felületeket Maalipesu tisztítószerrel, majd öblítse le óvatosan vízzel. A repedéseket, töréseket, szögek helyét töltsse ki, az egyenetlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. A javított felületeket száradás után csiszolja le, majd portalanítsa. A fényes felületeket csiszolópapírral csiszolja mattrá, majd portalanítsa.

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a kannában a struktúrglettet. Hordja fel a terméket egy hengerrel a felületre. Felületet mintázhatja egy széles ecsettel, tapétavágókéssel, puha kefével, mintázóhengerrel, stb. Egyszerre kb. 1 m² felületen dolgozzon; hordja fel a glettet vastag rétegben, majd mintázza azt rögtön a felhordás után. Kerülje a túl vastag rétegben való felhordást, mert a túl vastag rétegek a felület száradás utáni megrepedezését okozhatják. Az egységes színhatás végett biztosítson a dekorálni kívánt felület egészére glettet és keverje össze az egész mennyiséget egy nagy edényben.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb glettet, majd mossa le azokat vízzel. A festőszerszámokra száradt glettet mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

Tisztítsa a felületet száraz tisztítással: egy porszívóval, vagy egy puha kefével.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Tikkurila Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkkurila.com , www.tikkurila.hu

