

**VALTTI AKVACOLOR – áttetsző favédő lazúr
(VALTTI AKVACOLOR– translucent wood finish)**

- * természetes olaj alapú
- * korszerű favédelem

TERMÉKTÍPUS:

Vízhígítású, természetes olaj alapú áttetsző fakonzerváló anyag, növényi olaj-alkid kötőanyaggal. Beszívódik a fába, az első kezelés alkalmával nem alkot filmréteget. Védi a fát az időjárás hatásaitól; lelassítja a nedvesség, a napfény, a penészgombák és a kékpenész káros hatását.

Gerendák, fűrészelt és csiszolt felületek, falemezek, impregnált tartósfa és hőkezelt fa felületek festésére a használati utasítás betartása mellett.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Kültéri fa falfelületek és kerítések kezelése. Új és korábban favédő anyaggal kezelt fa szerkezetek kezelése.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

EP

Színek:

a Tikkurila Valtti színekártya szerint
Minden esetben színezett terméket használjon. A végső színt a festett felület a teljes száradás után éri el.

Fényességi fokozat:

nincs meghatározva

Fedőképesség:

4-8 m²/l/réteg a fűrészelt, durva felületeken
8-12 m²/l/réteg gerendákon és csiszolt felületeken
A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

0,9 l, 2,7 l, 9 l

Hígítás:

vízzel

Felhordási mód:

ecset, szórás

Száradási idők:**(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)**

érintésszáraz 2-3 óra múlva,
átfesthető 24 óra múlva
A felhordást követő pár nap alatt kerülje a felület mechanikai terhelését, mert a felület akkor még nem éri el a teljes keménységet.

Szárazanyag-tartalom:

kb. 22%, színtől függően

Sűrűség:

kb. 1,0 kg/l (ISO 2811)

Tárolás:

Fagytól védendő. A rosszul lezárt, vagy sérült kannák/dobozok nem tarthatók el sokáig.

Termék kódja:

450 0070

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, vagyis a fa nedvességtartalma legyen 20% alatt. A festés és a száradás alatt a levegő, a festendő felület és a Valtti Akvacolor hőmérséklete legyen legalább 5°C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt. Optimális felhordási körülmények: szélcsend, felhős ég és 10-20°C-os levegő hőmérséklet.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:**Kezeletlen felületek:**

Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések, és a laza rostokat drótkefével. A penészes felületeket mossa le Homeenpoisto penésztávolító folyadékkal, a használati utasítás betartása mellett. Alapozza a felületet az építkezés lehető legkorábbi szakaszában Valtti Base, vagy Valtti Akvabase alapozóval. Védje a növényzetet az alapozók lecsöpögésétől.

Korábban fakonzerválóval kezelt felületek:

Távolítsa el a felületről a laza, leváló rostokat és részeket és az elöregedett, szürke felületeket kaparóvassal és/vagy drótkefével. Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések, majd szükség esetén mossa le Homeenpoisto penésztávolító szerrel. A kezeletlen alapig lekoptatott felületeket alapozza Valtti Base, vagy Valtti Akvabase alapozóval. Ha a fa felszínén jól látható, esetleg fényes réteg marad, távolítsa azt el teljesen, vagy legalábbis csiszolja meg alaposan a felületet.

2) FELHORDÁS:

A lehetséges színekülönbségek elkerülése érdekében biztosítson a felületre elegendő színezett Valtti Akvacolor, s a teljes mennyiséget keverje össze egy kannában/edényben.

Felhordás előtt és közben is időnként, keverje el alaposan a Valtti Akvacolor.

Hordja fel a fakonzerválót egyenletesen, egy felületi részre, vagy egy pár deszka hosszában egyszerre, a lehetséges átfedések elkerülése végett. Hordjon fel a Valtti Akvacolorból bőségesen a bútú részeken.

A fűrészelt felületeket kezelje kétszer. A csiszolt fa, vagy gerenda felületeket kezelje egy-két vékony rétegben. A kezeletlen, új felület megfelelő védelmét csakis színezett fakonzerválóval biztosíthatja.

A későbbiekben rendszeresen ellenőrizze a fakonzerválóval kezelt felület állapotát, s ha a Valtti Akvacolor kezd eltűnni a felületről, alkalmazzon felújító kezelést.

A fedőréteg felhordása előtt ellenőrizze a faanyag és/vagy a gerendaszerkezet állapotát.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb fakonzerválót, mossa le azokat szappanos vízzel, majd öblítse le tiszta vízzel. A festőszerszámokra száradt fakonzerválót mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt egy puha kefével, vagy enyhén nedves törlőruhával.

Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet a Huolttopesu tisztítófolyadék és víz 1:10 arányú elegyével.

Az erősen szennyezett felületeket és foltokat tisztítsa a töményebb tisztítószeres oldattal (1 egység tisztítószer: 1 egység víz). A tisztítás után öblítse le a felületet tiszta vízzel és hagyja megszáradni.

FELÚJÍTÁS:

Ellenőrizze rendszeresen a fakonzerválóval kezelt felület állapotát, s szükség esetén, ha a Valtti Akvacolor kezd eltűnni a felületről, alkalmazzon felújító kezelést. Általában a napos oldalon gyorsabban szükségessé válik a felújítás, mint az árnyékos oldalon. Ebben az esetben csak a jobban kifakult felületeket újítsa föl.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Irritatív, Xi.

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkezett gőzt/permetet/füstöt/gázt nem szabad belélegezni. Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A lazúrt a lefolyóba, a csatornarendszerbe, vagy a talajra önteni nem szabad. A folyékony hulladékot és a kiszáradt fakonzerváló hulladékot, valamint a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/e, 130 g/l (2010)**

A Valtti Akvacolor max. 130 g/l VOC-t tartalmaz.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@dejmark.com , www.tikkurila.hu